

INNO-LINE

FOX PRIMERA® FL220

Универсальная, Водорастворимая, Прозрачная Грунтовка Общего Назначения

Ознакомление

FOX PRIMERA® FL220 однокомпонентная грунтовка на основе полимерной дисперсии для всех впитывающих и слабых поверхностей.

Область Применения

- Внутренняя и наружная гипсовая штукатурка, гипсовые панели, штукатурка, ДСП, такие как защита от влаги для впитывающих поверхностей,
- Для предотвращения растрескивания, вызванного внезапным водопоглощением поверхности перед нанесением гипсовой штукатурки,
- Для того чтобы увеличить сцепление самовыравнивающихся стяжек к земле и уменьшить возникновение пузырьков воздуха,
- Для уменьшения пыли путем нанесения на поверхность стяжки при нанесении под ковровым покрытием,
- Используется как обои и грунтовка перед покраской.

Преимущества

- Легко наносим.
- Увеличивает сцепление.
- Предотвращает быстрое поглощение воды штукатуркой, наносимой на пол, останавливая тем самым внезапные высыхающие трещины.
- Не содержит органических растворителей.
- Защищает от влаги.
- Без растворителей и без запаха.
- Может безопасно использоваться в помещении.

Технические Особенности

Материальная основа	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	1,05±0,05 кг/л
Твердое содержимое	10%±1
Цвет	Светло-голубой/Белый
Длительность высыхания	1-2 часа
Рабочая температура	+5°C/+30°C
Температура применяемой поверхности	+5°C/+30°C
Нанесение 2го слоя	2-4 часа
Нанесение поверхностного покрытия	4 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность перед нанесением, должна быть твердой, сухой и без пыли. Поверхность должна быть тщательно очищена от любых остатков масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабят ее прилипание и не будут иметь свободных частиц.

Нанесение

FOX PRIMERA® FL220 наносится на очищенную и подготовленную поверхность. Материал равномерно распределяется по поверхности кистью или валиком. Плотность нанесения следует регулировать в зависимости от состояния поверхности. Расход следует увеличить на поверхностях с высоким риском адгезии. Следует избегать скопления воды на поверхности.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PRIMERA® FL220** можно удалить с поверхности только после отверждения.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Расход

Для нанесения гипсовой штукатурки: 80-150 г/м²

Для нанесения стяжки на пол: 80-150 г/м²

Для адгезии керамической плитки к гипсокартонным или картонным поверхностям: 80-150 г/м²

В качестве грунтовки для обоев и краски: 75-90 г/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура пола ниже +5°C и выше +30°C, нанесение не следует проводить. На него влияют морозы. Он не должен храниться и транспортироваться при температуре ниже 0°C
- Для завершения отверждения материала температура пола и температура окружающей среды не должны опускаться ниже минимально допустимого значения.
- При использовании на открытом воздухе грунтовку необходимо защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов. Не допускайте загрязнения грунтовки во время и после нанесения.

Упаковка

1 л пластиковая бутылка

5 л пластиковый бидон

10 л пластиковый бидон

20 л пластиковый бидон

Срок и Условия Хранения

Продукт следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (от +5°C до +30°C), защищенном от солнечных лучей и мороза. Грунтовка **FOX PRIMERA® FL220** замерзает при температуре ниже 0°C. При соблюдении указанных условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Вскрытые упаковки следует повторно запечатать и употребить в течение 1 недели. Во время хранения поддоны ни в коем случае нельзя штабелировать друг на друга. Отгрузка должна осуществляться по принципу «первым поступил — первым отгружен».

Содержание Летучих Органических Соединений (ЛОС)

Предельное значение содержания ЛОС в этом продукте (категория IIA/г типа wb) в ЕС составляет максимум 30 г/л (2010 г.). Этот продукт содержит <30 г/л ЛОС.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Fox Bau Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукции. Наша компания не несет ответственности за последствия, возникающие в результате использования продукции не по рекомендации, изложенной в письменном виде, и/или в результате неправильного использования продукта. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности и техническому паспорту или свяжитесь с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com