

INNO-LINE FOX PRIMERA® FL220

Emici ve Çok Emici Yüzeyler İçin Genel Amaçlı, Su Bazlı, Ünlversal Astar

Tanımı

FOX PRIMERA® FL220, Polimer dispersiyon esaslı, tek komponentli, tüm emici ve zayıf yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda alçı siva, alçı panel, siva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Alçı siva uygulamasından önce yüzeyin ani su emişinden kaynaklanan çatlamların önüne geçmek için,
- Kendiliğinden yayılan şapların zemine adersansını artırmak ve oluşacak hava kabarcıklarını azaltmak amacıyla,
- Halı altı şap uygulamalarında şap yüzeyine sürülerek tozumu azaltmak amacıyla,
- Duvar kağıdı ve boya öncesi astar olarak kullanılır.

Avantajları

- Uygulaması son derece kolaydır.
- Aderansı artırır.
- Uygulanacak sıvanın suyunun zemin tarafından hızla emilmesine engel olur. Böylece ani kuruma çatlaklarına engel olur.
- Organik çözücü içermez.
- Nemden korur.
- Solvent içermez ve kokusuzdur.
- Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Sıvı akrilik kopolimer dispersiyon
Yoğunluk	1,20±0,05 kg/lt
Su ile karışımın yoğunluğu	1,10±0,05 gr/cm ³
Katı Madde	%18±1
Renk	Açık Mavi/Beyaz
Kuruma Süresi	4-6 saat
Servis Sıcaklığı	-20°C /+80°C
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5°C /+30°C
2.kat Uygulama Süresi	4-6 saat
Üzerine Yapılacak Uygulama	24 saat



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzey çok tozlu ise suyla yıkanmalı ya da ıslak süngerle iyice temizlenmelidir. Zayıf tüm parçalar yüzeyden kazınarak temizlenmeli sağlam ve temiz bir yüzey elde edilmelidir.

Karıştırma

FOX PRIMERA® FL220, 400-600 devir/dakikalık elektrikli bir karıştırıcı ile uygulama yönteminde belirtilen miktarlarda su ilave ederek, homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır.

Uygulama

Temizlenen ve hazır hale gelen yüzey üzerine **FOX PRIMERA® FL220** dökülür. Malzeme yüzeye, fırça veya rulo ile homojen bir şekilde uygulanır. Yüzeyin durumuna göre sürme yoğunluğu ayarlanmalıdır. Yapışma riski yüksek yüzeylerde sarfiyat artırılmalıdır. Yüzeyde göllenme oluşumuna izin verilmemelidir.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Alçı sıva uygulamasında;

- 1.Kat uygulamasında **FOX PRIMERA® FL220** 1/2 oranında,
- 2.Kat uygulamasında **FOX PRIMERA® FL220** 1/1 oranında su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

Zemin şapı uygulamasında;

FOX PRIMERA® FL220 1/2 oranında su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

Alçı panel veya kontrplak yüzeylere seramik yapıştırılmasında seramik yapıştırıcısı uygulamasından önce;

- 1.Kat uygulamasında **FOX PRIMERA® FL220** 1/2 oranında su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile uygulanır.
- 2.Kat uygulamasında **FOX PRIMERA® FL220** su ile karıştırmadan fırça veya rulo ile uygulanır.

Duvar kağıdı ve boya uygulamasında astar olarak;

FOX PRIMERA® FL220 1/2 oranında su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX PRIMERA® FL220** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenir.

Sarfiyat

Alçı sıva uygulamasında; 100-250 gr/m²

Zemin şapı uygulamasında; 100-250 gr/m²

Alçı panel veya kartonplak yüzeylere seramik yapıştırılmasında; 125-250 gr/m²

Duvar kağıdı ve boya uygulamasında astar olarak; 75-150 gr/m²

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

FOX PRIMERA® FL220 uygulamasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dış mekanda yapılan uygulamalarda ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve dondan korunmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini engellenmelidir. Astarın kürünü aldığından emin olmak için çizik testi yapılabilir.

Ambalaj

5 kg plastik bidon

10 kg plastik bidon

20 kg plastik bidon

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. **FOX PRIMERA® FL220** 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağzları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı, bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com