

INNO-FEES

FOX PROHAND INCE

Готовая Тонкая Ручная Штукатурка

Ознакомление

FOX PROHAND INCE - это готовая к применению тонкая ручная штукатурка на цементной основе

Область Применения

- Используется для штукатурки на кирпичной, брикетной стене, пемз блоке, бетоне, железобетоне, газобетоне и потолочных поверхностях внутри и снаружи помещений.

Преимущества

- Простое и быстрое применение.
- Грубая и тонкая штукатурка, однослойное нанесение.
- Экономическое преимущество и простота управления.
- Благодаря своей однородной структуре, он обеспечивает высокую адгезию и прочность в каждой точке поверхности.
- Обеспечивает гладкую поверхность для отделочного покрытия.

Технические Особенности

Материальная Основа	Минеральные наполнители, полимерный армированный специальный цемент	
Плотность		2 кг/л
Цвет		Серый
Прочность на Сжатие		21,4 Н/мм ² (CS IV)
Прочность на Изгиб		4,6 Н/мм ²
Сила Связи		>2,2 Н/мм ²
Капиллярное Поглощение Воды		≤0,20 кг/м ² .мин 0,5 (W2)
Для грубых (внешних) штукатурок		
Верхний Предел Влажности		11.91 μ
Теплопроводность		≤1,11 w/mk (T1)
Прочность Сцепления		0,2 Н/мм ²
Реакция на Огонь		A1
Модуль Эластичности	28 дней	20 КН/мм ²
Применяемая Толщина		Мин. 10 мм - Макс. 20 мм (На все слои)
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +30°C
Длительность Высыхания	+20°C	28 дней



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть очищены от плесени, масел, рыхлых частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно повлиять на адгезию штукатурки, ремонт трещин и отверстий на поверхности, следует проводить с помощью соответствующих ремонтных растворов **FOX INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой. В стенах из газобетона, нанесение штукатурки следует наносить за 72 часа до нанесения штукатурки с помощью ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T**. На яркие бетонные поверхности, бетонные потолки и стены грунтовку **FOX CONTACT PRIMER FL101** следует наносить с помощью кораллового валика перед нанесением. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа

Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую миску. В то время как **FOX PROHAND INCE** медленно добавляется в воду, его смешивают при помощи электрического миксера со скоростью 400-600 об/мин в течение 3-4 минут, пока он не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Соотношение Смешивания

Приблизительно 10±0,40 л воды следует использовать для 40 кг/1 упаковки **FOX PROHAND INCE**.
На 1 кг **FOX PROHAND INCE** следует использовать примерно 250±10 мл воды

Нанесение

С помощью штукатурного шпателя его наносят таким образом, чтобы обеспечить толщину 3-10 мм в один слой. Когда штукатурка достаточно затвердевает после этого процесса, поверхность штукатурки сглаживается и обрабатывается влажной губкой

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PROHAND INCE** можно удалить только с поверхности после отверждения

Расход

Для получения толщины 1 мм следует использовать примерно 1,7-1,9 кг/м² порошкового продукта

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +35°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта, поверхность следует поливать через определенные интервалы в течение 7 дней после нанесения. Не следует добавлять известь, цемент, гипс и т.д. При применении в жаркую погоду рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания из-за быстрого высыхания. Рекомендуется использовать штукатурную сетку для соединения столбов и стен

Упаковка

40 кг крафт-мешок усиленный полиэтиленом

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении первой недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

