

INNO-FEES FOX PROHAND® RAPID LWT

Легкая Цементная Выравнивающая Штукатурка и Раствор

Ознакомление

FOX PROHAND® RAPID LWT это легкая, цементная ремонтная, выравнивающая и сглаживающая штукатурка и раствор, наносимые слоем толщиной 3-40 мм, которые можно перекрывать через 3 часа.

Область Применения

- Используется для оштукатуривания внутренних и наружных стен и потолков,
- Цементных и гипсовых поверхностей,
- Новых и существующих стен,
- Кирпича, блочных стен, пемзовых блоков, бетона, открытого бетона, газобетона и потолочных поверхностей.

Преимущества

- Простое и быстрое применение.
- Через 3 часа его можно покрыть керамической плиткой.
- Простое и быстрое нанесение,
- Однослойное нанесение крупнозернистой и мелкозернистой штукатурки,
- Экономическая выгода и простота контроля,
- Обеспечивает высокую адгезию и прочность во всех точках поверхности благодаря своей однородной структуре,
- Обеспечивает гладкую поверхность для финишного покрытия.

Технические Особенности

Материальная Основа		Минеральные наполнители, специальный цемент, армированный полимерами
Плотность Сухого Раствора		1,15±0,05 кг/л
Плотность Свежего Раствора		1,45±0,05 кг/л
Цвет		Серый
Консистенция свежего раствора	EN 1015-3	14 см
Прочность на Сжатие	EN 12190	≥15,0 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	EN 12190	≥4,0 Н/мм ²
Максимальный размер зерна D	EN 12192-1	<1 мм
Продолжительность Созревания		~45 минут
Прочность Сцепления	EN 1542	≥1,5 Н/мм ²
Реакция на Огонь	EN 13501-1	A1
pH		11,5±0,5
Толщина Нанесения		Min. 3 мм - Max. 40 мм (На каждый слой)
Температура Применяемой Поверхности		+5°C/ 30°C
Длительность Полного Отвердевания		+20°C - 28 дней

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Оштукатуриваемые поверхности необходимо очистить от масла плесени, отслоившихся частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно сказаться на прилипании штукатурки, а трещины и отверстия на поверхности необходимо заделать соответствующими ремонтными растворами серии **FOX INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой.

Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую емкость для смешивания. В то время как **FOX PROHAND® RAPID LWT** медленно добавляется в воду, перемешивают электрической мешалкой при 400 - 600 об/мин, пока он не достигнет однородности, в течение 2-3 минут. В материале не должно быть комков. После выдерживания материала в течение 1-2 минуты его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Соотношение Смешивания

Для 20 кг/1 упаковки **FOX PROHAND® RAPID LWT** необходимо использовать приблизительно 5,0±0,20 литра воды.

На 1 кг **FOX PROHAND® RAPID LWT** следует использовать примерно 250±10 мл воды.

Нанесение

Грунтование

На пористых и сильно впитывающих поверхностях грунтовку **FOX PRIMERA® FL220** следует наносить в соответствии с указаниями в техническом паспорте продукта.

На пористых и невпитывающих поверхностях грунтовку **FOX STUCPRIMER FL888** следует наносить в соответствии с указаниями в техническом паспорте продукта.

На глянцевых поверхностях из необработанного бетона, стенах из газобетона, бетонных потолках и стенах перед нанесением грунтовки **FOX PRIMERA® FL220** следует нанести в один слой, после чего нанести грунтовку **FOX CONTACT PRIMER® FL101** коралловым валиком. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа.

*Для выбора грунтовки для других поверхностей, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел.

Покрытие

Штукатурка наносится в один слой толщиной 3-40 мм с помощью шпателя. После этого, когда штукатурка достаточно затвердеет, поверхность обрабатывается шпателем и финишной отделкой влажной губкой. **FOX PROHAND® RAPID LWT** подходит для нанесения с помощью стандартной штукатурной машины. Мешок весом 20 кг дает приблизительно 16,6 литров раствора.

Касательно Применения:

*Клей на цементной основе можно использовать примерно через 3 часа.

*Клей на акриловой основе можно использовать через 12-24 часа. *Штукатурку или облицовку из натурального камня можно наносить примерно через 36 часов.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PROHAND® RAPID LWT** можно удалить только с поверхности после отверждения.

Расход

Для получения толщины 1 мм следует использовать приблизительно ~1,1 кг/м² порошкового продукта.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +30°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта, поверхность следует периодически поливать в течение 7 дней после нанесения. Не допускайте попадания в продукт извести, цемента, гипса и других компонентов. В жарких погодных условиях рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания при быстром высыхании. Рекомендуется использовать гипсовую штукатурку в балке колонны и стыках стен.

Упаковка

20 кг крафт-мешок из полиэтилена

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com