

INNO-FEES FOX PROHAND

Готовая Ручная Штукатурка

Ознакомление

FOX PROHAND готовая к применению штукатурка на цементной основе, армированная волокнами

Область Применения

- Используется для оштукатуривания кирпича, стен из кирпичей, блоков из пемзы, бетона, железобетона, газобетона и потолка во внутренних и наружных помещениях.

Преимущества

- Простое и быстрое применение.
- Однослойная, грубая и тонкая штукатурка
- Экономическое преимущество и простота управления.
- Благодаря своей однородной структуре обеспечивает высокую адгезию и прочность к каждой точке поверхности.
- Обеспечивает гладкую поверхность для верхнего слоя.

Технические Особенности

Материальная Основа	Минеральные наполнители, армированные полимером специальные цементные и полипропиленовые волокна
Плотность	2 кг/л
Цвет	Серый
Прочность Сжатия	21,4 Н/мм ² (CS IV)
Прочность на Гибкость	4,6 Н/мм ²
Сила Связи	>2,2 Н/мм ²
Капиллярное Водопоглощение	≤0,20 кг/м ² .мин. ^{0,5} (W2)
Паропроницаемость	μ≤20
Для грубых (внешних) штукатурок	
Верхний предел влажности	11,91 μ
Теплопроводность	≤1,11 Вт/мк (T1)
Реакция на Огонь	A1
Прочность Сцепления	0,2 Н/мм ²
Модуль Эластичности	28 дней 20 КН/мм ²
Применяемая Толщина	Мин. 10 мм - Макс. 20 мм (На всех Слоях)
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +30°C
Время Полного Отвердения	+20°C 28 дней



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Оштукатуриваемые поверхности необходимо очистить от масла плесени, отслоившихся частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно сказаться на прилипании штукатурки, а трещины и отверстия на поверхности необходимо заделать соответствующими ремонтными растворами серии **INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой. На стены из газобетона следует нанести шпаклевку за 72 часа до нанесения штукатурки с помощью ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T**. На ярко освещенные бетонные поверхности, бетонные потолки и стены **FOX CONTACT PRIMER® FL101** грунтовку следует наносить с помощью кораллового валика перед нанесением. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа

Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую емкость для смешивания. В то время как **FOX PROHAND®** медленно добавляется в воду, перемешивают электрической мешалкой при 400-600 об/мин, пока он не достигнет однородности, в течение 3-4 минут. В материале не должно быть комков. После выдерживания материала в течение 30 секунд его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil / Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Соотношение Смешивания

Для 25 кг/1 упаковки **FOX PROHAND®** необходимо использовать приблизительно 5±0,25 литра воды.
На 1 кг **FOX PROHAND®** следует использовать примерно 200±10 мл воды.

Нанесение

Толщина нанесения должна составлять от 1 см до 2,5 см в один слой. Если толщина превышает 2,5 см, второй слой наносится с максимальной толщиной 2,5 см после нанесения первого слоя. Чтобы предотвратить риск растрескивания, следует нанести два слоя. Подготовленный раствор наносится штукатурной лопаткой или шпателем. Алюминиевый датчик сглаживается. После этого процесса, когда штукатурка достаточно затвердела, поверхность разглаживается шпателем и протиранием влажной губкой

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PROHAND®** можно удалить только с поверхности после отверждения

Расход

Для получения толщины 1 см следует использовать приблизительно 14-15 кг/м² порошкового продукта

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +30°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта, поверхность следует периодически поливать в течение 7 дней после нанесения. Не допускайте попадания в продукт извести, цемента, гипса и других компонентов. В жарких погодных условиях рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания при быстром высыхании. Рекомендуется использовать гипсовую штукатурку в балке колонны и стыках стен.

Упаковка

25 кг крафт-мешок из полиэтилена

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil / Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com