

INNO-FLOOR FOX PROMAT 69

Filet en fibre de verre

Description

FOX PROMAT 69 Est un filet en fibre de verre résistant aux alcalis, conçu pour le renforcement et la prévention des fissures.

Domaines d'Utilisation

- Dans les applications d'enduit intérieur.
- Dans les applications d'étanchéité.
- Dans les applications de revêtement de sol.
- Pour prévenir les fissures dues aux tensions et à la contraction dans la couche d'enduit.
- Dans les zones à risque élevé de fissuration (bords de portes, de fenêtres, jonctions).
- Utilisé pour la prévention des fissures dans les applications **FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K**, **FOX PURMAX® 1K FS601**, **FOX PURMAX® 1K FS401**, **FOX ULTRASEAL®-UV FS485** et **FOX MULTISEAL® FS478**.

Avantages

- Excellente durabilité grâce à une haute résistance aux alcalis.
- Haute résistance à la traction grâce à sa structure en fibre de verre.
- Prévient la formation de fissures.
- Facilité d'application et adhérence parfaite avec l'enduit.

Spécifications techniques

Poids sans revêtement		69 g/m ²
Poids avec revêtement		88±5% g/m ²
Ouverture de maille		3,5x3,5±0,5 mm
Épaisseur		0,4±0,1 mm
Largeur		100±1% cm
Longueur		50 m
Résistance à la traction	Chaîne/Trame	minute 1000/ minute 1200 N/50 mm
Allongement		max. %5/max. %5

Procédure d'application

Applications d'enduit

L'enduit est appliqué sur le support conformément au document technique correspondant, puis **FOX PROMAT 69** est pressé sur la surface encore fraîche. **FOX PROMAT 69** doit être incorporé à environ un tiers (1/3) de l'épaisseur de la couche d'enduit. Les raccords du treillis doivent être réalisés avec un recouvrement d'au moins 10 cm. Une deuxième couche d'enduit est ensuite appliquée de manière à recouvrir complètement le treillis.

Applications avec membrane époxy-polyuréthane de pontage de fissures

FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K est appliqué conformément à son document technique. Après 20 à 25 minutes, **FOX PROMAT 69** est posé sur l'application et marouflé à l'aide d'un rouleau.

Applications d'étanchéité polyuréthane

FOX PURMAX® 1K FS601/FOX PURMAX® 1K FS401 sont appliqués conformément à leurs documents techniques. Tant que la surface est encore fraîche, **FOX PROMAT 69** est posé puis marouflé avec un rouleau.

Applications d'étanchéité à base de ciment et d'acrylique

FOX ULTRASEAL®-UV FS485/FOX MULTISEAL® FS478 sont appliqués conformément à leurs documents techniques. Après la première couche, **FOX PROMAT 69** est incorporé dans l'application. Une deuxième couche est ensuite appliquée de façon à recouvrir complètement le treillis.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Points importants à respecter

- Le treillis ne doit pas être plié ni froissé pendant l'application.
- Les découpes des rouleaux doivent être effectuées proprement, sans laisser de vides dans les zones de recouvrement.
- Ne jamais utiliser avec un primaire ou un revêtement époxy.

Emballage

50 m²/rouleau

Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage de courte durée, il est recommandé de ne pas empiler plus de 3 palettes l'une sur l'autre et d'utiliser le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être empilées.

Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.

