

## INNO-FEES

# FOX PROMATIC®

## Готовый Штукатурный Раствор, Наносимый Вручную и с Помощью Машин

### Ознакомление

**FOX PROMATIC®**— это готовая к применению универсальная цементно-известковая штукатурка, подходящая для внутренних и наружных работ, в том числе во влажных помещениях, и может наноситься вручную или с помощью машины.

Соответствует стандарту **EN 998-1:2016** и условиям **GP, CSIV, W2, A1**.

### Область Применения

- Применяется для штукатурки кирпичных, брикетных стен, блоков из пемзы, бетона, железобетона, газобетона и потолочных поверхностей внутри и снаружи помещений.

### Преимущества

- Более лёгкий в нанесении по сравнению с традиционными штукатурками.
- Водоотталкивающий.
- Обеспечивает лёгкое и быстрое нанесение с помощью машины.
- Экономит время и трудозатраты, поскольку наносится быстро с помощью машины.
- Позволяет наносить крупнозернистую и мелкозернистую штукатурку одновременно в один слой.
- Обеспечивает экономическую выгоду и простоту контроля.
- Обеспечивает высокую адгезию и прочность во всех точках поверхности благодаря своей однородной структуре.
- Обеспечивает гладкую поверхность для финишного покрытия.

### Технические Особенности

Материальная основа		Минеральные наполнители, полимерно-армированный специальный цемент
Цвет		Серый
Группа по производству штукатурных растворов		Обычный штукатурный раствор (в соответствии GP EN 998-1)
Плотность свежего Раствора		1,70±0,05 г/см <sup>3</sup>
Плотность сухой смеси	EN 1015-10	1,45±0,05 г/см <sup>3</sup>
Прочность на сжатие	EN 1015-11	≥6 Н/мм <sup>2</sup> (EN 998-1 в соответствии CS IV)
Прочность сцепления	EN 1015-12	≥0,2 Н/мм <sup>2</sup>
Капиллярное водопоглощение	EN 1015-18	≤0,20 кг/м.дк <sup>0,5</sup> (EN 998-1 в соответствии W2)
Паропроницаемость	EN 1015-19	≤35 μ
Время обработки	EN 1015-9	≥1 час
Содержание воздуха	EN 1015-7	≤20%
Теплопроводность (λ <sub>10</sub> в сухом, матовом состоянии)	EN 1745	≤0,82 w/м.К (для P=50%) (в соответствии EN 998-1'e T1) ≤0,89 w/м.К (для P=90%)
Реакция на огонь	EN 13501-1	A1 (Невоспламеняющийся)
Толщина нанесения		Мин. 10 мм - Макс. 25 мм (На каждом слое)
Температура нанесения		+5°C /+30°C
Температура устойчивости		- 40°C /+80°C
Полное отвердевание		28 дней (+20°C)

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть очищены от плесени, масла, рыхлых частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно повлиять на адгезию штукатурки, ремонт трещин и отверстий на поверхности следует проводить с помощью соответствующих ремонтных растворов **FOX INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой. В стенах из газобетона, нанесение штукатурки следует наносить за 72 часа до нанесения штукатурки с помощью ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T**. Глянцевые открытые бетонные поверхности следует наносить грунтовочным коралловым валиком **FOX CONTACT PRIMER FL101** перед нанесением на бетонные потолки и стены. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargali Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Смешивание

**FOX PROMATIC®** смешивается в готовой штукатурной машине. В материале не должно быть комков.

## Соотношение Смешивания

Приблизительно 4,75±0,25 литра воды следует использовать для 25 кг/1 упаковки **FOX PROMATIC®**.  
Приблизительно 190±10 мл воды следует использовать для 1 кг **FOX PROMATIC®**.

## Нанесение

**FOX PROMATIC®** распыляется на поверхность при помощи штукатурной машины. Толщина нанесения должна составлять от 1 см до 2,5 см в один слой. Если толщина составляет более 2,5 см, второй слой наносится с максимальной толщиной 2,5 см после получения первого слоя для нанесения покрытия. Чтобы предотвратить риск появления трещин, необходимо нанести 2 слоя. Сглаживается алюминиевым калибром. После этого процесса, когда штукатурка достаточно затвердевает, поверхность разглаживается шпателем, а нанесение завершается протиранием влажной губки.

## Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PROMATIC®** можно удалить только с поверхности после отверждения.

## Расход

Чтобы получить толщину 1 см, следует использовать приблизительно 14-15 кг/м<sup>2</sup> порошкового продукта.

## Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +30°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта поверхность следует поливать через определенные интервалы в течение 7 дней после нанесения. Не следует добавлять известь, цемент, гипс и т.д. При применении в жаркую погоду рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания из-за быстрого высыхания. Рекомендуется использовать штукатурную сетку для соединения столбов и стен.

## Упаковка

25 кг крафт-упаковка усиленная полиэтиленом

## Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели.

## Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

## Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

## Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com