

INNO-FEES FOX PROMATIC®

Ручного и Машинного Применения Готовая Штукатурка

Ознакомление

FOX PROMATIC - это готовая к применению цементного основания штукатурка, ручного и машинного нанесения.

Область Применения

- Применяется для штукатурки кирпичных, брикетных стен, блоков из пемзы, бетона, железобетона, газобетона и потолочных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Преимущества

- Водоотталкивающий.
- Легок в применении по сравнению с традиционными штукатурками.
- Простое и быстрое применение с машиной.
- Грубая и тонкая штукатурка, однослойное нанесение.
- Обеспечивает ценовое преимущество и простоту управления.
- Благодаря своей однородной структуре, он обеспечивает высокую адгезию и прочность в каждой точке поверхности.
- Обеспечивает гладкую поверхность для верхнего слоя.

Технические Особенности

Материальная Основа		Минеральные наполнители, полимерный армированный специальный цемент и полипропиленовое волокно
Цвет		Серый
Плотность		1,8 кг/л
Суша Объёмная Плотность	EN 1015-11	1500±200 кг/м ³
Прочность на Сжатие	EN 1015-11	≥6 Н/мм ² (CS IV)
Прочность Сцепления	EN 1015-12	>1,2 Н/мм ²
Капиллярное Поглощение Воды	EN 1015-18	≤0,20 кг/м ² , мин ^{0,5} (W2)
Паропроницаемость	EN 1015-19	≤20 μ
Теплопроводность	EN 1745	≤0,82 w/mk (T1)
Реакция на Огонь	EN 13501-1	A1
Модуль Эластичности	28 дней	20 КН/мм ²
Применяемая Толщина		Мин. 10 мм - Макс. 20 мм (На всех слоях)
Применяемая Температура Поверхности		+5°C / +30°C
Полное Отвердения	+20°C	28 дней



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть очищены от плесени, масла, рыхлых частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно повлиять на адгезию штукатурки, ремонт трещин и отверстий на поверхности следует проводить с помощью соответствующих ремонтных растворов **INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой. В стенах из газобетона, нанесение штукатурки следует наносить за 72 часа до нанесения штукатурки с помощью ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T**. Глянцевые открытые бетонные поверхности следует наносить грунтовочным коралловым валиком **FOX CONTACT PRIMER® FL101** перед нанесением на бетонные потолки и стены. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа

Смешивание

FOX PROMATIC® смешивается в готовой штукатурной машине. В материале не должно быть комков

Соотношение Смешивания

Приблизительно 4,5±0,25 литра воды следует использовать для 25 кг/1 упаковки **FOX PROMATIC®**.
Приблизительно 180±10 мл воды следует использовать для 1 кг **FOX PROMATIC®**



Нанесение

FOX PROMATIC® распыляется на поверхность при помощи штукатурной машины. Толщина нанесения должна составлять от 1 см до 2,5 см в один слой. Если толщина составляет более 2,5 см, второй слой наносится с максимальной толщиной 2,5 см после получения первого слоя для нанесения покрытия. Чтобы предотвратить риск появления трещин, необходимо нанести 2 слоя. Сглаживается алюминиевым калибром. После этого процесса, когда штукатурка достаточно затвердевает, поверхность разглаживается шпателем, а нанесение завершается протиранием влажной губки

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PROMATIC®** можно удалить только с поверхности после отверждения

Расход

Чтобы получить толщину 1 см, следует использовать приблизительно 14-15 кг/м² порошкового продукта

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +30°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта поверхность следует поливать через определенные интервалы в течение 7 дней после нанесения. Не следует добавлять известь, цемент, гипс и т.д. При применении в жаркую погоду рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания из-за быстрого высыхания. Рекомендуется использовать штукатурную сетку для соединения столбов и стен

Упаковка

25 кг крафт-упаковка усиленная полиэтиленом

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

