

INNO- SEALANT FOX PU-FOAM SS750

Polyurethan-Montageschaum

Beschreibung

FOX PU-FOAM SS750 ist ein einkomponentiger Mehrzweck-Montageschaum auf Polyurethanbasis, der bei Feuchtigkeit innerhalb von 2 bis 4 Stunden aushärtet. Der Schaum wird aus importierten Materialien mit einer extra Formel hergestellt.

Einsatzgebiete

- Befestigen und Montieren von Tür- und Fensterrahmen,
- Füllen von Öffnungen und Lücken,
- Als Füllung in allen Dachkonstruktionen,
- Verwendung in Schall- und Wärmedämmsystemen.

Vorteile

- Einkomponentig.
- Härtet mit der Luftfeuchtigkeit aus.
- Hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Holz, Beton, Ziegel, Metall, Aluminium (außer Polyethylen, Silikon und Teflon).
- Bietet Schall- und Wärmedämmung.
- Kann nach dem Aushärten geschnitten und gestrichen werden.
- Hat eine sehr gute Füllkapazität (Ausdehnung).

Technische Daten

Material Struktur	Polyurethan
Dichte	23±3 kg/m ³
Farbe	Gelb
Aushärte-Mechanismus	Luftfeuchtigkeit
Bildung der Schale	Etwa 10 Minuten
Aushärtungszeit	2-4 Stunden
Anwendungstemperatur	+5°C / 25°C

Die oben genannten Werte gelten für +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen verkürzen die Zeit, niedrige Temperaturen verlängern die Zeit.

Anwendungsverfahren

Vorbereitung der Oberfläche

Die Auftragsfläche muss sauber und frei von Fremdstoffen wie Schmutz, Öl, Fett, Beschichtungs- und Aushärtungsmaterialien usw. sein. Die Anwendungsfläche muss mit Wasser angefeuchtet werden. Die Befeuchtung des Bodens und des aufgespritzten Schaums ist wichtig, um die Reaktion zu beschleunigen und ein effizientes Ergebnis zu erzielen.

Anwendung

FOX PU-FOAM SS750, vor der Anwendung mindestens 20-30 Mal schütteln. Befestigen Sie den Dosierauslöser durch Drehen an der Tube. Zum Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen. Reinigen Sie die Tube und das Ventil von eingetrocknetem Schaum für weitere Verwendung. Reinigen Sie den Schaum an unerwünschten Stellen mit Schaumreinigern.

Verbrauch

Variabel

Verpackung

750 ml/Stück

Haltbarkeitsdauer

Bei sachgemäßer Lagerung bei Raumtemperatur zwischen +5°C und +30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum.



Lagerbedingungen

Das Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager- und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager- und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in dem technischen Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. . SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und kann nicht für Ergebnisse haftbar gemacht werden, die aufgrund von unsachgemäßer Verwendung und/oder Verwendung außerhalb der gegebenen Anweisungen auftreten können. Der vorliegende Katalog ersetzt die im vorherigen Katalog enthaltenen Informationen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen an allen Informationen und Inhaltsangaben in diesem Katalog vorzunehmen. Prüfen Sie, ob die Angaben im Katalog aktuell und gültig sind. Alle Rechte sind vorbehalten.

