

INNO-PROOF

FOX PURMAX® MASTIC PRIMER FP710

Полиуретанового Основания, Однокомпонентный, Грунтовочный Материал для FOX PURMAX® MASTIC и Полиуретановых Мастик

Ознакомление

FOX PURMAX® MASTIC PRIMER FP710 - однокомпонентная, маловязкая, прозрачная, глубоко проникающая жидкая грунтовка на основе полиуретана, затвердевающая под действием влаги в воздухе. Специально разработан для усиления адгезии высокотвердых полиуретановых изделий к пористым основаниям

Область Применения

- **Особенно перед дилатационной мастикой** на основе полиуретана и полиуретановыми мастиками, такими как **FOX PURMAX® MASTIC**,
- Бетонные, пористые бетонные, кирпичные каменные мраморные поверхности,
- Штукатурка на цементной основе, используется в качестве грунтовки на впитывающих поверхностях, таких как гипсовая штукатурка.

Преимущества

- Легко наносится.
- Морозостойкий.
- Обеспечивает отличную и долговременную адгезию за счет улучшения состояния поверхности.
- Обеспечивает отличную адгезию к погруженным поверхностям.
- Благодаря низкой вязкости отлично проникает на впитывающие поверхности.
- Эластичный по отношению к движениям на поверхности.

Технические Особенности

Материальная Основа	Полиуретан на основе форполимерного растворителя		
Плотность	0,98 г/см ³		
Цвет	Прозрачный		
Прочность Сцепления	ASTM D 903	Бетона	2,2 Н/мм ²
Применяемая Температура	+5°C / +30°C		
Длительность Высыхания	4-6 часа		
Полное Отвердевание	4 дня		

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Особое внимание должно быть уделено дилатационным швам, внутренним и внешним твердостью поверхностей, сухости, без остатков какой-либо пыли, чистоте, а также сбалансировке и гладкости поверхности. Поверхность должна быть тщательно очищена от всевозможных остатков масла, жира, ржавчины и парафинов, которые могут ослабить сцепление, на поверхности не должно быть рыхлых частиц. Дефекты поверхности должны быть исправлены с помощью **FOX EPOMORTAR FC510**

Условия Применения

- Применимо при +10°C.
- Относительная влажность воздуха должна быть максимум 100%.
- Обратите внимание на росу и конденсат!
- Конденсация росы и конденсация водяного пара на необработанном или свежем покрытом полу повредят покрытие. Чтобы этого избежать, минимальная температура пола должно быть выше +3°C.

Сноски, Подлежащие Особому Вниманию

Температура поверхности : Минимум +5°C - Максимум +30°C
Температура окружающей среды : Минимум +5°C - Максимум +30°C
Температура материала : Минимум +5°C - Максимум +30°C



Нанесение

Внешние края швов, где завершается подготовка поверхности, должны быть защищены клейкой лентой соответствующей ширины. Затем следует использовать полиэтиленовый фитиль, чтобы предотвратить прилипание герметика к нижней поверхности и сделать расход мастики подходящим для предполагаемой конструкции соединения. Полиэтиленовый фитиль диаметром на 5 мм больше ширины шва сжимается и помещается в шов. Глубина установки должна составлять половину ширины шва. Затем бетонные поверхности шва следует загрунтовать **FOX PURMAX® MASTIC PRIMER FP710** с помощью подходящей щетки. Не наносить грунтовку на поверхность полиэтиленового ровинга. Грунтовочная/влажная консистенция (материал не должен прилипать к пальцу при касании поверхности грунтовки пальцем, но отпечатки пальцев должны оставаться на поверхности грунтовки) нанесение мастики на поверхности, загрунтованные **FOX PURMAX® MASTIC PRIMER FP710**, необходимо наносить на следующий день. Если этот период истек, нанесение грунтовки следует повторить.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование необходимо очистить бумажным полотенцем, а затем протереть растворителем. И использованные валики и щетки не подлежат очистке, повторному использованию они не подлежат.

Расход

30-100 г/м

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Грунтовки серии **FOX PURMAX®**, благодаря своим высоким проникающим свойствам, могут создавать колебания цвета на граните, мраморе, натуральном камне и искусственных композитах. Следовательно, грунтовка не должна наноситься за пределы шва во время нанесения.
- Если температура окружающей среды и поверхности при нанесении грунтовки ниже +5°C или выше +40°C, следует ожидать подходящих температур.

Упаковка

1 л пластиковой бутылки

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены.

