

# INNO-DECO FOX PURRAZZO CONTACT

**Двухкомпонентный, не Содержащий Растворителей, Самовыравнивающийся, Антибактериальный, Легкоочищаемый Декоративный Материал на Основе Полиуретана, Разработанный для Системы Полиуретанового Микротеррацо.**

## Ознакомление

**FOX PURRAZZO CONTACT** - двухкомпонентный, не содержащий растворителей, самовыравнивающийся, антибактериальный, легкоочищаемый декоративный материал для покрытия на основе полиуретановой смолы, разработанный для системы полиуретанового Micro Terrazzo.

## Область Применения

- Аэропорты,
- Галереи,
- Метро,
- Торговые центры,
- Супермаркеты,
- Магазины и выставочные залы,
- Гостиницы,
- Больницы и дома престарелых,
- Врачебные кабинеты,
- Школы и детские сады,
- Ангары для самолетов,
- Гаражи,
- Места, где требуется соблюдение гигиены.

## Преимущества

- Бесшовность и простота нанесения.
- Долговечность.
- Отличная прочность на сжатие и изгиб.
- Желаемые решения могут быть достигнуты благодаря различным цветам RAL и размерам заполнителя.
- Легко чистить.
- Требуется минимального ухода и легко ремонтируется.
- Не даёт усадки.

## Технические Особенности

Плотность		1,54±0,05 г/см <sup>3</sup>
Цвет		См. Цветовую Таблицу.
Прочность Сцепления	Бетона	≥1,5 Н/мм <sup>2</sup>
Общий процент твердых веществ		100%
Температура Применения		+10°C / +30°C
Разжижение		Не разжижается
Твердость по Shore D	7 дней	≥50
Прочность на истирание	Taber CS10/1кр/1000 об.	≥70 мг
Рабочая Продолжительность		30-45 минут

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Цвета



## Физические Особенности

Температура	+10°C	+20°C	+30°C
Относительная Влажность	60%	60%	60%
Пешеходное Движение	30 часов	24 часа	18 часов
Легкое Движение	4 дня	3 дня	2 дня
Полное Отвердевание	10 дней	7 дней	7 дней

Вышеуказанные значения являются теоретическими. Может варьироваться в зависимости от разницы температур и влажности  
Приведенные выше значения являются теоретическими и не учитывают потребность в дополнительном материале в зависимости от пористости поверхности, профиля, разницы в выравнивании и потерь.

## Качество Поверхности

Бетонные основания, на которые наносится бетон, должны быть прочными и обладать достаточной прочностью на сжатие (не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>), прочностью на растяжение не менее 1,5 Н/мм<sup>2</sup>, влажностью не более 4% и температурой грунта не менее +10°C. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы температура грунта была на +3°C выше точки росы. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от посторонних веществ, таких как грязь, масло, смазка, покрытия, поверхностные отверждающие материалы и т. д.

## Условия Применения

- Поверхностная влажность должна быть ниже 4%.
- Метод испытания: CM - метод измерения или сушки в печи.
- Согласно ASTM, не должно быть повышения влажности (Полиэтиленовый пакет тест).
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%.
- Обратите внимание на показатели росы и конденсации!
- Конденсация росы и конденсация водяного пара на необработанных или только что покрытых полах повредят покрытие. Чтобы избежать этого, температура пола должна быть выше +3°C минимум

## Рекомендации по Применению

- Температура поверхности : Минимум +10°C - Максимум +30°C
- Температура окружающей среды : Минимум +10°C - Максимум +30°C
- Температура материала : Минимум +10°C - Максимум +30°C



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Процедура Нанесения

### Подготовка Поверхности

Бетонные основания, на которые будет производиться нанесение, должны быть подготовлены с использованием абразивного оборудования (дробеструйная, фрезерная, алмазная шлифовка и т.д.) для удаления цементного раствора и получения открытой пористой поверхности. Слабые части бетона следует удалить с поверхности, небольшие зазоры и отверстия сделать полностью открытыми. Образовавшуюся пыль следует убрать с помощью промышленного пылесоса. Для подповерхностного ремонта, заполнения щелей и выравнивания поверхности пол следует подготовить, смешав кварцевый песок 60-70 AFS (0,1-0,3 мм) с грунтовкой серии **FOX EPOTHANE® PRIMER**.

Если на бетонной поверхности, на которую будет наноситься покрытие **FOX PURRAZZO CONTACT**, имеются неровности, их следует устранить с помощью материалов «**FOX EPOTHANE® BASECOAT** или **FOX PURATHANE® BASECOAT HARD**».

### Смешивание

Перед смешиванием убедитесь, что температура продукта находится в диапазоне от +10°C до +30°C. А Компонент содержит пигмент и наполнитель **FOX PURRAZZO CONTACT**. Тщательно перемешайте А Компонент электрическим миксером с подходящей насадкой до получения однородного цвета и отсутствия остатков продукта на дне и стенках контейнера. После полного добавления В Компонента к А Компоненту перемешивайте не менее 3 минут до получения однородной смеси. После смешивания Компонентов А и В нанесите на поверхность 3,5 кг/м<sup>2</sup> продукта и посыпьте сверху **FOX PURRAZZO CONTACT STONE** из расчета 1,2 кг/м<sup>2</sup>. Избегайте чрезмерного перемешивания, чтобы минимизировать воздухоовлечение.

**Инструменты для смешивания:** электрический миксер (300–400 об./мин) и насадка для смешивания эпоксидной/полиуретановой смолы.

### Нанесение

Приготовленную смесь **FOX PURRAZZO CONTACT** выливают на поверхность и равномерно распределяют шпателем. После смешивания Компонентов А и В наносят на поверхность 3,5 кг/м<sup>2</sup> **FOX PURRAZZO CONTACT STONE** и посыпают смесью 1,2 кг/м<sup>2</sup> **FOX PURRAZZO CONTACT STONE**. Не менее чем через 48 часов отлитую систему **FOX PURRAZZO CONTACT** механически затирают, как указано в технической инструкции, и наносят финишное полиуретановое покрытие.

### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены растворителем или эпоксидным растворителем. **FOX PURRAZZO CONTACT** можно удалить только механическим способом после отверждения.

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Бетонные поверхности с эпоксидным/полиуретановым покрытием следует наносить не менее чем за 3 недели до начала работы, образуя пароизоляционный слой на первых этажах и на крышах зданий, стенах, дверях, окнах и т.д. Температура окружающей среды и поверхности должна составлять не менее +10°C при +30°C.
- Используемые материалы должны быть доставлены в зону применения за 1-2 дня и должны соответствовать условиям окружающей среды.
- В холодных погодных условиях следует обеспечить повышение температуры окружающей среды и грунта, а упаковки должны быть готовы при температуре +20–25°C, чтобы повысить обрабатываемость продуктов.
- Дождь, пыль, ветер, животные и насекомые не должны попадать в здание, пока покрытие свежее.
- В системах на основе смолы сама прочность и время отверждения зависят от температуры окружающей среды, температуры пола и влажности воздуха. Отверждение замедляется при низких температурах, что увеличивает прочность, время перекрытия и время работы. При высоких температурах отверждение ускоряется, что сокращает жизнеспособность, время нанесения покрытия и время работы. Для полного отверждения продукта температура окружающей среды и грунта не должна быть ниже заданных минимальных температурных уровней. После завершения нанесения покрытие должно быть защищено от прямого контакта с водой в течение не менее 24 часов. В случае контакта с водой на покрытии произойдет размягчение и образование пузырей, в результате чего покрытие потеряет свои свойства. Поэтому покрытие должно быть полностью удалено и повторно нанесено.
- Расходы даны для идеальных условий, где температура окружающей среды и поверхности принимаются за 20°C. Фактическое потребление может варьироваться в зависимости от структуры поверхности и температуры окружающей среды. Следует помнить, что потребление увеличится в случае поврежденных поверхностей и холодных погодных условий.
- Смешивание должно выполняться с помощью электрической мешалки со скоростью 300-400 об/мин и указанного наконечника для смешивания эпоксидной/полиуретановой смолы. При отсутствии указанного наконечника для смешивания воздух будет вовлекаться в продукт, что приведет к образованию пузырьков воздуха на покрытии после нанесения.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğitim-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Упаковка

30 кг комплект

A Компонент: 22,5 кг/банка

B Компонент: 7,5 кг/банка

## Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке .

## Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременно хранении славивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

## Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

## Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com