

INNO-MIX

FOX SEALPLUS FM501

Добавка для Бетона, Повышающая Гидроизоляцию, Водопонижающая и Пластифицирующая Бетон

Ознакомление

FOX SEALPLUS FM501 - это пластифицирующая добавка в бетон, которая уменьшает содержание воды в бетоне, повышает водонепроницаемость бетона, ограничивает воздух

Общественный Позиционный Номер: 04. 613/1-С

Область Применения

- Используется в качестве добавки в любом бетонном производстве, которое будет иметь постоянный или ограниченный контакт с водой.

Преимущества

- Увеличивает непроницаемость для капиллярного вод-поглощения.
- Уменьшает количество воды и цемента в бетоне без снижения обрабатываемости.
- Позволяет бетону легко перекачиваться и легко оседать во время заливки.
- Снимает отделку с бетонной стяжки.
- Не содержит хлора.

Технические Особенности

Материальная Основа		Лигнин Сульфонат, поверхностные активные вещества
Плотность		1,05 – 1,09 кг/л
Цвет		Коричневый
pH		5-7
Содержание Хлора	EN 480-10	<0,1
Содержание Щелочи	EN 480-12	<10
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +35°C
Рабочая Температура		-20°C / +80°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Смешивание

Связующее и заполнитель следует перемешивать до получения однородной смеси. После добавления в смесь ½ воды для смешивания **FOX SEALPLUS FM501** добавляется к смеси с оставшейся ½ воды. Чтобы **FOX SEAL PLUS FM501** хорошо диспергировался в смеси, ее следует перемешивать в течение 1 минуты или в течение времени, определенного в лабораторных стандартах.

Расход

Рекомендуется использовать **FOX SEALPLUS FM501**, 0,5-0,8 кг на 100 кг связующего. Дозировка использования должна определяться предварительными лабораторными экспериментами в соответствии с конкретным классом

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

FOX SEALPLUS FM501 используется в соответствии со следующими материалами:

- Используется со всеми типами цемента
- Используется с минеральными добавками, такими как микро-кремнезем, зола уноса и шлак
- Может использоваться с другими добавками к бетону **FOX ADMENT FM777**, **FOX ADMENT PLUS FM133**
- Используется с добавками, увлекающими воздух, для повышения устойчивости к эффекту замерзания-оттаивания
- Используется с синтетическим волокном и стальной фиброй против трещин, вызванных усадкой пластика
- В местах с высокой температурой и плотным воздушным потоком: чтобы предотвратить испарение воды при смешивании в бетоне
- **FOX PL-CURE FR811**, **HYDROCURE FR761**, **FOX ACURE FR570** используются путем выбора соответствующих отверждающих материалов



Упаковка

20 кг пластиковый бидон
1000 кг IBC

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, снова закрывая крышки

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

