

INNO-CARE FOX SILAN WB FR808

Прозрачный Водоотталкивающий Пропиточный Материал на Силан-Силоксановой Основе для Фасадов

Ознакомление

FOX SILAN WB FR808 гидрофобный прозрачный пропиточный материал водного основания на силан-силоксановой основе, обеспечивающий водоотталкивающие свойства поверхности, на которую он наносится.

Область Применения

- Наружная облицовка, вертикальное применение,
- Покрытия террасы на цементной основе,
- На менее впитывающих поверхностях, таких как бетон, мрамор, гранит, сланец,
- На впитывающих поверхностях, таких как кирпич, цветные брикеты, газобетон, травертин, известняк,
- Используется для защиты исторических памятников от атмосферных воздействий.

Преимущества

- Обеспечивает высокое проникновение в почву благодаря своей низкой молекулярной массе.
- Обеспечивает защиту, не изменяя внешний вид наружных фасадных покрытий и не образуя пленочного слоя.
- Снижает негативное воздействие атмосферы, делая поверхности элементов здания непроницаемыми.
- Устойчив к щелочам и УФ-лучам.
- Устойчив к эффекту замораживания-оттаивания.
- Паропроницаем.
- Готов к использованию.

Технические Особенности

Материальная Основа	Силан-силоксан на водной основе
Плотность	1,00 г/см ³
Цвет	Беловатый
Длительность Высыхания	1 час
Применимая Температура Грунта	+10°C / +30°C
Рабочая Температура	+5°C / +40°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Перед нанесением необходимо очистить все слои, такие как пыль, грязь, масло и незакрепленные части, которые уменьшают прочность сцепления с поверхностью. Такие факторы, как известь, раствор, мох и грибки, следует удалять с поверхностей нанесения с помощью **FOX CLEANER BLUE FR330** или механическими методами.

Условия Нанесения

- В случаях, когда нанесение будет производиться на только что залитый бетон, следует подождать не менее 28 дней для застывания бетона.
- Температура поверхности нанесения, материала и окружающей среды должна находиться в пределах от +10°C до 30°C.
- Количество воды и влаги на глубине бетона толщиной 2 см должно быть ниже 4%. Метод испытаний: C-Aquameter, CM-Device, метод Дарра.
- Согласно ASTM, не должно быть повышения влажности. (испытание полиэтиленового покрытия).
- Относительная влажность воздуха должна составлять максимум 80%.
- Будьте осторожны с росой и конденсатом!
- Конденсация и конденсация водяного пара на неокрашенных или вновь покрытых поверхностях повредят покрытие. Чтобы этого не произошло, температура грунта должна быть выше +3°C.

Нанесение

При нанесении первого слоя **FOX SILAN WB FR808** следует наносить на сухую поверхность подходящим валиком, кистью или распылителем для максимального проникновения. Второй слой следует наносить последовательно, используя технику «мокрый по мокрому». На сильно впитывающие поверхности может потребоваться еще один слой нанесения.



Расход

Рекомендуется нанесение минимум в 2 слоя.
1 слой; 0,25 кг/м² (1/10 разбавленного продукта)
2-й слой; 0,20 кг/м² (1/10 разбавленного продукта)

Упаковка

5 л бидон
20 л бидон

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, снова закрывая крышки

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com