

INNO-DECO FOX STONECARPET® AGREGA

Natürlicher farbige Stein

Beschreibung

FOX STONECARPET® AGREGA, ist ein Füllmaterial, das durch Trommeln oder Zerkleinern speziell ausgewählter naturfarbener Zuschlagstoffe gewonnen wird.

Anwendungsbereiche

- Als Füllstoff im **FOX STONECARPET®** System
- Innen und Außenbereiche
- Flughäfen
- Krankenhäuser
- Galerien
- Einkaufszentren
- Geschäfte und Showroom
- Hotels

Vorteile

- Verleiht der Oberfläche ein ästhetisches Aussehen
- Durch die Verwendung von Zuschlägen in unterschiedlichen Korngrößen können verschiedene optische Effekte erzielt werden.

Farben und KorngröÙeneigenschaften

2–4 mm Quarz Stein	Schichtdicke	8 mm
	Farben	Basalt, Dunkelgrau, Marmoriert Grau, Weiß, Dunkelgrün, Braun-Bordeaux, Ziegelrot, Rosa, Gelb, Creme
2-4 mm Getrommelter Stein	Schichtdicke	8 mm
	Farben	Schwarz, Dunkelgrau, Grau, Weiß, Gelb, Naturkies, Braun-Bordeaux, Ziegelrosa
4-7 mm Quarz Stein	Schichtdicke	Min. 15 mm
	Farben	Basalt, Dunkelgrau, Marmoriert Grau, Weiß, Dunkelgrün, Braun-Bordeaux, Ziegelrot, Rosa, Gelb, Creme
4-7 mm Getrommelter Stein	Schichtdicke	Min. 15 mm
	Farben	Schwarz, Dunkelgrau, Grau, Weiß, Gelb, Naturkies, Braun-Bordeaux, Ziegelrosa

Verarbeitungshinweise

Mischen Sie Komponente A von **FOX STONECARPET® BINDER** mit einem geeigneten Mischer 1 Minute lang, ohne Luft einzuschleudern. Gießen Sie dann Komponente B auf Komponente A. Mischen Sie 2 Minuten lang kontinuierlich, bis eine homogene Mischung entsteht. Fügen Sie nach dem Mischen der Komponenten A und B **FOX STONECARPET® AGREGA** hinzu. Mischen Sie weitere 2–3 Minuten, bis eine homogene Mischung entsteht. Vermeiden Sie übermäßiges Mischen, um Lufteinschlüsse zu minimieren.

Auftrag mit einer Kelle

FOX STONECARPET® BINDER – Die Zuschlagstoffmischung wird auf die Oberfläche gegossen und mit einer geeigneten Kelle oder einem Estrich in der gewünschten Dicke verteilt.

Auftrag mit einer Glättmaschine

FOX STONECARPET® BINDER – Die Steinmischung wird auf der Oberfläche verteilt. Um eine nahtlose und ebene Oberfläche zu erzielen, wird, sobald die Oberfläche eine Konsistenz erreicht hat, die das Gewicht des Hubschraubers tragen kann, oder wenn die Eindringtiefe 0,5 cm erreicht hat, eine Glättmaschine verwendet, um die Oberfläche mit einer Kelle zu glätten.

Verbrauch

Für 2–4 mm:

Wandbeschichtung: ~10–12 kg/m²

Bodenbeschichtung: ~15 kg/m²

Für 4-7 mm:

~20 kg/m² (je 1 cm Schichtdicke)



Verpackung

25 kg

Lagerung

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Bei kurzfristiger Lagerung maximal 3 Paletten übereinander stapeln und nach dem First in First Out Prinzip ausliefern. Bei Langzeitlagerung Paletten nicht stapeln.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit offenem Feuer zu nähern. Lager- und Anwendungsbereiche müssen gut belüftet sein. Während der Anwendung müssen Arbeitsschutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske gemäß den Arbeitsschutzvorschriften getragen werden. Während der Lagerung und Anwendung darf das Produkt nicht mit Haut und Augen in Kontakt kommen. Bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht in die Anwendungsbereiche gelangen. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet).

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com