

## INNO-FEES

# FOX SUPER FINISH

## Gebrauchsfertiger Feinspachtel

### Beschreibung

**FOX SUPER FINISH** ist eine gebrauchsfertige, vielseitig einsetzbare Feinspachtel- und Oberflächenausgleichsmasse auf Acrylbasis, die für Innenanwendungen entwickelt wurde.

### Anwendungsbereiche

- Als Ausgleichsspachtel vor dem Auftragen von Farbe oder Tapeten auf gips- oder zementgebundenen Putzflächen,
- Als Feinspachtel für Putz- oder Gipskartonoberflächen,
- Zur Untergrundvorbereitung vor dem Anstrich im Innenbereich,
- Als dünne Finish-Schicht auf Fugenband zur Glättung von Fugenübergängen,
- Als dünne Endbeschichtung auf Porenbeton- oder Ziegeloberflächen

### Vorteile

- Gebrauchsfertig.
- Geeignet für Qualitätsstufen von Q2 bis Q4.
- Leicht zu verarbeiten.
- Leicht schleifbar.
- Hohe Haftfestigkeit.
- Staubt nach dem Trocknen nicht.

### Technische Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Dichte         | 1,67±0,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Farbe          | Gebrochenes Weiß            |
| Trocknungszeit | ~1 Tag                      |

Die oben genannten Werte gelten für eine Temperatur von +23°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %. Höhere Temperaturen verkürzen die angegebenen Zeiten, während niedrigere Temperaturen diese verlängern.

### Anwendungsverfahren

#### Vorbereitung der Oberfläche

Die zu bearbeitende Oberfläche muss frei von losen Partikeln sowie von allen Rückständen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten, wie Öl, Fett und Schmutz. Rückstände wie Spachtelmasse oder Papier sind von der Oberfläche zu entfernen. Gipskartonplatten müssen fest auf trockenen, sauberen und staubfreien Untergründen befestigt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Fugen staubfrei sind.

#### Mischung

**FOX SUPER FINISH** sollte vor der Anwendung mit einem elektrischen Rührgerät bei 400–600 U/min gemischt werden.

#### Anwendung

**FOX SUPER FINISH** sollte mit einem Gipsmesser, einem breiten Spachtel, einer Glättklinge oder ähnlichen Werkzeugen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Für Fugen wird die Verwendung von Fugenband empfohlen. Bei mehrlagigem Auftrag muss die vorherige Schicht vollständig getrocknet sein, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche kann diese geschliffen werden.

#### Reinigung der Anwendungswerkzeuge

Die bei der Anwendung verwendeten Werkzeuge und Geräte sollten nach der Anwendung mit Wasser gereinigt werden.

#### Verbrauch

Für Fugenfüllungen der Oberflächenqualitätsklasse Q2\*: ~0,100 kg/m<sup>2</sup>

Für die Ausführung der Oberflächenqualitätsklasse Q3\*\* auf einer Oberfläche der Qualitätsstufe Q2: ~0,500 kg/m<sup>2</sup>

Für Feinspachtelungen der Oberflächenqualitätsklasse Q4\*\*\* auf einer Oberfläche der Qualitätsstufe Q2 (bei 1 mm Schichtdicke): ~1,60 kg/m<sup>2</sup>

\* Q2 Oberflächenqualität; umfasst die Ausführung der Qualitätsstufe Q1 sowie zusätzliche Oberflächenbehandlungen (Feinspachtelung, Finish), bis ein stufenloser Übergang zwischen den Alçıpar®-Oberflächen erreicht wird.

\*\* Q3 Oberflächenqualität; umfasst die Standard-Oberflächenbehandlung der Qualitätsstufe Q2, die Nachbearbeitung der Fugenbereiche über größere Flächen sowie die Erzielung einer gleichmäßigeren Oberfläche.

\*\*\* Q4 Oberflächenqualität; umfasst die Standard-Oberflächenbehandlung der Qualitätsstufe Q3, das großflächige Verspachteln der Fugen, das vollflächige Überziehen der gesamten Oberfläche mit einem geeigneten Material sowie das Glätten (bei Schichtdicken über 1 mm). Diese Oberflächen können für glatte Wandbekleidungen wie Tapeten sowie für Anstriche mit mittlerem Glanzgrad geeignet sein.



## Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Die Anwendung darf nicht bei Temperaturen unter +10°C erfolgen.
- Hohe Temperaturen verkürzen die Trocknungszeit, während niedrige Temperaturen diese verlängern.
- Bei Anwendungen in dicken Schichten können unter Berücksichtigung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten auftreten.

## Verpackung

20 kg/Eimer

## Lagerfähigkeit und Lagerung

Das Produkt kann in der ungeöffneten Originalverpackung 12 Monate lang an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Verschließen Sie den Deckel der Verpackung unmittelbar nach Gebrauch luftdicht. Das Produkt sollte in seiner ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und frostgeschützten Ort gelagert werden. Um die Unversehrtheit der Verpackung zu gewährleisten, sollten Paletten nicht übereinandergestapelt, sondern einlagig aufgestellt werden. Bei Lagerung und Versand ist das FIFO-Prinzip (First In, First Out) einzuhalten.

## Hinweise zur sicheren Verwendung

Das Annähern an Lager- und Verarbeitungsbereiche mit offenem Feuer ist gefährlich. Lager- und Verarbeitungsbereiche müssen ausreichend belüftet werden. Während der Anwendung sind entsprechend den Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften geeignete Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske zu tragen. Haut- und Augenkontakt während der Lagerung und Anwendung sind zu vermeiden. Bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht in die Verarbeitungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Für detaillierte Informationen ist das Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet – MSDS) zu beachten.

## Haftung

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen. Die Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. haftet ausschließlich für die Qualität des Produkts. Für Folgen, die sich aus einer Verwendung außerhalb der schriftlichen Anwendungsempfehlungen hinsichtlich Einsatzbereich und Verarbeitungsweise und/oder aus einer unsachgemäßen Anwendung ergeben, kann unser Unternehmen nicht haftbar gemacht werden. Für detaillierte Informationen sind das Sicherheitsdatenblatt und das Technische Datenblatt zu konsultieren oder die zuständigen Vertreter unseres Unternehmens zu kontaktieren.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com