

INNO-FEES

FOX SUPER FINISH

Gebruiksklare fijne afwerkplamuur

Definitie

FOX SUPER FINISH is een gebruiksklare, multifunctionele fijne afwerk- en oppervlakte-egalisatiemassa op acrylbasis, ontwikkeld voor binnentoepassingen.

Gebruiksplaatsen

- Als uitvlakvuller vóór het aanbrengen van verf of behang op gips- of cementgebonden pleisterlagen,
- Als fijne afwerkplamuur voor pleister- of gipsplaatoppervlakken,
- Voor de voorbereiding van oppervlakken vóór schilderwerk binnenshuis,
- Als dunne finishlaag over voegband om voegovergangen glad te maken,
- Als dunne afwerklaag op oppervlakken van cellenbeton of baksteen.

Voordelen

- Gebruiksklaar.
- Geschikt voor kwaliteitsniveaus van Q2 tot Q4.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Gemakkelijk schuurbaar.
- Hoge hechtingskracht.
- Stoft niet na droging.

Technische Specificaties

Dichtheid	1,67±0,05 g/cm ³
Kleur	Gebroken wit
Droogtijd	~1 dag

De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een temperatuur van +23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Hogere temperaturen verkorten de aangegeven tijden, terwijl lagere temperaturen deze verlengen.

Verwerkingsprocedure

Ondergrondvoorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van losse deeltjes en van alle resten die de hechting kunnen verminderen, zoals olie, vet en vuil. Resten van plamuur, papier of soortgelijke materialen moeten van het oppervlak worden verwijderd. Gipsplaten moeten stevig worden bevestigd op droge, schone en stofvrije ondergronden, en er moet worden gecontroleerd dat de voegen stofvrij zijn.

Mengen

Voor gebruik dient **FOX SUPER FINISH** te worden gemengd met een elektrische menger die werkt met een snelheid van 400–600 tpm (toeren per minuut).

Plaatsing

FOX SUPER FINISH dient op het oppervlak te worden aangebracht met een pleistermes, brede spatel, afreimes of vergelijkbaar gereedschap. Het gebruik van voegband wordt aanbevolen voor voegnaden. Bij het aanbrengen van meerdere lagen moet de eerste laag volledig droog zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht. Nadat het oppervlak volledig is opgedroogd, kan het worden geschuurd.

Reiniging van Gereedschap

Het gereedschap en de apparatuur die tijdens de toepassing zijn gebruikt, moeten na gebruik met water worden gereinigd.

Verbruik

Voor voegvulling van oppervlaktekwaliteitsklasse Q2*: ~0,100 kg/m²

Voor toepassing van oppervlaktekwaliteit Q3** op een Q2-oppervlaktekwaliteit: ~0,500 kg/m²

Voor afwerkpleister van oppervlaktekwaliteitsklasse Q4*** op een Q2-oppervlaktekwaliteit (bij een laagdikte van 1 mm): ~1,60 kg/m²

*Q2 Oppervlaktekwaliteit; omvat de Q1-toepassing en aanvullende oppervlaktebehandeling (fijn plamuren, finish) totdat een naadloze overgang tussen de Algipan®-oppervlakken is bereikt.

**Q3 Oppervlaktekwaliteit; omvat de standaard oppervlaktebehandeling van Q2, het egaliseren van voegzones over grotere oppervlakken en het verkrijgen van een gladder oppervlak.

***Q4 Oppervlaktekwaliteit; omvat de standaard oppervlaktebehandeling van Q3, het op grote schaal afwerken van voegen, het volledig afwerken van het gehele oppervlak met een hiervoor geschikt materiaal en het glad afwerken (bij laagdiktes boven 1 mm). Deze oppervlakken kunnen geschikt zijn voor gladde wandbekledingen zoals behang en voor verven met een gemiddelde glansgraad.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Attentiepunten

- Niet toepassen bij temperaturen onder +10°C.
- Hoge temperaturen verkorten de droogtijd, terwijl lage temperaturen deze verlengen.
- Bij toepassingen met dikke lagen kunnen, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid, langere droogtijden optreden.

Verpakking

20 kg/Emmer

Houdbaarheid en Opslag

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in de ongeopende verpakking op een koele en droge plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Sluit het deksel van de verpakking onmiddellijk na gebruik luchtdicht af. Het product dient in de originele, ongeopende verpakking te worden opgeslagen op een koele, droge en vorstvrije plaats. Om beschadiging van de verpakking te voorkomen, mogen pallets niet op elkaar worden gestapeld en dienen zij in één enkele laag te worden geplaatst. Bij opslag en verzending dient het FIFO-principe (First In, First Out) te worden toegepast.

Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke kennis en praktische ervaring. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit gebruik dat afwijkt van de schriftelijke aanbevelingen met betrekking tot waar en hoe het product moet worden toegepast, en/of uit onjuist gebruik. Voor gedetailleerde informatie dient het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet) en het Technisch Informatieblad te worden geraadpleegd, of dient contact te worden opgenomen met de vertegenwoordigers van ons bedrijf.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com