

## INNO-LINE FOX ULTRAPRIMER FL222

### Speciale hechtprimer voor tegel op tegel

#### Definitie

**FOX ULTRAPRIMER FL222** is een ééncomponent, hechtingsbevorderende, gevulde, gekleurde primer op basis van acrylaatdispersie, speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van tegels op tegels.

#### Gebruiksplaatsen

- Bij alle renovaties, om de hechting van het oppervlak te verbeteren vóór tegelijmmortels
- Binnen en buiten
- Voor wand en vloer

#### Voordelen

- Biedt stevigheid aan het oppervlak door een ruw oppervlak te creëren in tegel-op-tegel toepassingen
- Verhoogt de hechting van het oppervlak
- Zeer emissiearm
- Gebruiksklaar
- Hoge prestaties
- Uitstekende hechting op gladde ondergronden
- Eenvoudig en snel aan te brengen

#### Technische Specificaties

Materiaalbasis	polymeerdispersie
Dichtheid	1,50±0,05 kg/lit
pH	8±1
Kleur	Grijs
Consistentie	vloeibaar
Vaste stofgehalte	68 % ±1
Ondergrondtemperatuur	+5°C / +30°C
Toepassingstemperatuur	+5°C / +30°C
Wachttijd	2-4 uur
Tijd voor het aanbrengen van tegels	Minimaal 4 uur

Bovenstaande waarden zijn gegeven bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen verkorten de tijd, lage temperaturen verlengen de tijd.

#### Verwerkingsprocedure

##### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog en proper zijn. De ondergrond waarop wordt aangebracht moet hard zijn, vrij van olie-, vet-, roest- en paraffineresten die de hechting aan de ondergrond verhinderen, en alle losse onderdelen moeten gereinigd zijn.

##### Mengen

**FOX ULTRAPRIMER FL222** is klaar voor gebruik. Het moet echter grondig gemengd worden voor gebruik. Er mag absoluut geen water worden toegevoegd.

##### Plaatsing

Voor een maximale penetratie worden de oppervlakken eerst bevochtigd. Breng het **FOX ULTRAPRIMER FL222** dun en gelijkmatig aan met een kwast of roller. De minimale wachttijd voor het aanbrengen van tegel op **FOX ULTRAPRIMER FL222** is 4 uur.

##### Reinigen

Het gebruikte gereedschap moet met water worden gereinigd voor het product uitdroogt. **FOX ULTRAPRIMER FL222** kan alleen na uitharding mechanisch van het oppervlak worden verwijderd.

##### Verbruik

ca. 150 tot 350 gr/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de toestand van de ondergrond



### Attentie

- Als de toe te passen bodemtemperatuur lager is dan +5°C en hoger dan +30°C, mag de toepassing niet worden uitgevoerd en moet rekening worden gehouden met geschikte temperaturen. Het mag niet worden opgeslagen en vervoerd onder 0°C.
- Om het materiaal volledig te laten uitharden, mogen de vloertemperatuur en de omgevingstemperatuur niet onder de toegestane minimumtemperatuur komen.
- Niet aanbrengen op gips, gipskarton en gipsblokken.
- Niet aanbrengen op continu natte en vochtige oppervlakken.

### Verpakking

3 kg emmer

### Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 3 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst.

### Houdbaarheid

Houdbaarheid is 12 maanden vanaf de productiedatum indien correct. Geopende verpakkingen dienen binnen 1 week geconsumeerd te worden mits gesloten verpakking.

### Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

### Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedetailleerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com