

INNO-LINE FOX ULTRAPRIMER FL222

Керамика на Керамике и Адгезионная Грунтовка Для Глянцевой Поверхности

Ознакомление

FOX ULTRAPRIMER FL222 - однокомпонентный усилитель адгезии на основе акриловой дисперсии, специально разработанный грунтовочный материал для использования перед установкой керамики на керамических изделиях.

Область Применения

- Используется во всех ремонтных работах для улучшения сцепления поверхности с керамическими клеями,
- Используется на всех видах керамического покрытия внутри и снаружи помещений,
- Используется на горизонтальных и вертикальных керамических поверхностях.

Преимущества

- Поддерживает поверхностную прочность, создавая шероховатую поверхность в керамических заявлениях на керамике.
- Увеличивает адгезию поверхности.
- Имеет низкую эмиссию.
- Готов к использованию.
- Обладает высокой производительностью.
- Используется на глянцевых поверхностях.
- Легко готовить и применять.

Технические Особенности

Материальная Основа	Полимерная Дисперсия
Плотность	1,50±0,05 кг/л
pH	8±1
Цвет	Серый
Интенсивность	Жидкость I
Соотношение Твердых Частиц	68 % ±1
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +30°C
Температура Применения	+5°C / +30°C
Длительность Высыхания	2-4 часа
Время Нанесения Керамического Покрытия	Минимум 4 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Следует позаботиться о том, чтобы поверхности применения были твердыми, сухими, чистыми и без пыли. Поверхность должна быть тщательно очищена от любых остатков масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабят ее прилипание и не будут иметь свободных частиц.

Смешивание

FOX ULTRAPRIMER FL222 готов к использованию. Тем не менее, следует тщательно перемешать перед использованием. Добавлять воду запрещено.

Нанесение

Поверхности сначала увлажняются для максимального проникновения. **FOX ULTRAPRIMER FL222** равномерно наносится подходящим валиком. Минимальное время ожидания нанесения керамики на **FOX ULTRAPRIMER FL222** составляет 4 часа.

Очистка Инструментов

Используемые после нанесения инструменты и оборудование, должны быть очищены водой. **FOX ULTRAPRIMER FL222** после отверждения можно очищать только механическим способом.

Расход

150-350 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.



Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура пола должна быть ниже +5°C и выше +30°C, нанесение не следует проводить и следует ожидать подходящих температур. На него влияют морозы. Не должен храниться и транспортироваться при температуре ниже 0°C.
- Для того чтобы материал полностью отвердел, температура пола и температура окружающей среды, которые должны быть нанесены, не должны опускаться ниже минимально допустимого значения.
- Не наносится на гипсовую штукатурку, гипсокартон и гипсовый блок.
- Не наносится на влажные и влажные поверхности.

Упаковка

3 кг пластиковое ведро

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сдвигать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть, хранить в складских условиях и использовать в течение 1 недели.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

