

INNO- SEAL

FOX WATERPROF® FS100 FIBERED

Основанная на Акриловой Смоле, Армированная Волокном, Устойчивая к Ультрафиолетовому Излучению, Готовая к Использованию, Эластичная Гидроизоляция

Ознакомление

FOX WATERPROF® FS100 FIBERED - это однокомпонентный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, армированный волокнами эластичный гидроизоляционный материал на основе акриловой смолы, который наносится на крыши, террасы и экстерьеры

Область Применения

- На открытом воздухе, вертикальные и горизонтальные применения,
- Наклонные террасные крыши,
- Балконы,
- Каналы, воздуховоды и трубопроводы
- По краям дымохода,
- В гидроизоляции карнизов, желобов и водостоков,
- В бетонных, цинковых и сборных потоках,
- Используется на внешней стороне зданий.

Преимущества

- Однокомпонентный, готовый к использованию.
- Легко наносится кистью.
- Не создает стыков.
- Адаптируется ко всем видам поверхностей.
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
- Сохраняет свою непрерывную эластичность.
- Обеспечивает высокую приверженность.
- Окрашиваемый.
- Не содержит растворителя.
- Устойчив к эффектам заморозания-оттаивания.

Технические Особенности

Материальная Основа	Модифицированная акриловая смола
Плотность	1,36 кг/л
Цвет	Белый
Интенсивность	Щеточная интенсивность
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +25°C
Рабочая Температура	-20°C / +120°C
Эластичность	150%
Время Защиты Поверхности	4-5 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность для нанесения должна быть твердой, свободной от масла, смазки, ржавчины, парафина, краски, остатков битума, которые будут препятствовать прилипанию к поверхности, все незакрепленные детали должны быть очищены и высушены. Новые оштукатуренные (без извести) и железобетонные поверхности должны пройти 28-дневный период отверждения. На неровных поверхностях дефекты поверхности следует отремонтировать с помощью **FOX MORTAR FC188 T**, а углы и кромки срезать фасками диаметром 4 см. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания воды на изоляцию. Глубокие трещины должны быть заполнены **FOX PURSEAL PS600**

Смешивание

FOX WATERPROOF® FS100 FIBERED следует смешивать при помощи электрического миксера 400-600 об/мин и подходящего наконечника для смешивания в течение 3-5 минут



Нанесение Грунтование

Грунтовку, приготовленную добавлением 50% воды в **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED**, следует наносить на поверхность кистью, валиком или распылением

Покрытие

После высыхания грунтовки, **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED** следует наносить на поверхность кистью, валиком или распылением, чтобы получить влажную пленку толщиной 1,00-1,50 мм. После нанесения 1 слоя, после укладки армирующей волокнистой изоляционной сетки в угловые швы и трещины следует нанести 2 слой

Окрашивание

FOX WATERPROF® FS100 FIBERED выпускается в белом цвете. Может быть окрашен пигментом, если он не превышает 5% от количества материала. **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED** может быть оперекрыт фасадной краской на акриловой основе после высыхания

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует немедленно промыть водой. **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED** может можно удалить с поверхности механическим путем только после отвердения

Расход

Для грунтовки 0,20 кг/м²

1 мм для толщины мокрой пленки: 1,36 кг/м²

1 мм для толщины сухой пленки: 1,48 кг/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED** не подходит для изоляции резервуара для воды, бассейна и фундамента
- Применяемый материал должен быть защищен от дождя и мороза в течение первых 24 часов
- В приложениях толщина каждого слоя не должна превышать 1,00-1,50 мм
- Меры предосторожности должны быть приняты на поверхностях, которые подвластны движению
- Не следует наносить на мокрую и влажную почву
- Следует учитывать время высыхания между слоями

Упаковка

18 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. **FOX WATERPROF® FS100 FIBERED** замерзает при температуре ниже 0°C. Вскрытые упаковки должны храниться плотно закрытыми и в подходящих условиях хранения, а также использоваться в течение одной недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении складывать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenışehir/DİYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com