

INNO- FIX

FOX FUGAMORTAR FX100

Для Плитки и Керамики, на Цементной Основе, Высокая Производительность, Flex Шовный Наполнитель

Ознакомление

FOX FUGAMORTAR FX100 - на основе цемента, flex эластичный наполнитель, используемый в соединениях таких материалов, как плитка, керамика, гранит, натуральный камень и мрамор, не подверженных перепадам температур, воздействию воды и вибрации

Соответствует Требованиям EN 13888-CG2WA

CG: Наполнитель на Основе Цемента

2: Расширенные Функции

W: Уменьшенное Водопоглощение

A: Высокая Стойкость к Истиранию


Область Применения

- Внутренние и наружные, вертикальные и горизонтальные применения,
- Отель, больница, торговый центр, жилье и т.д.,
- Во всех влажных помещениях,
- Бассейн и резервуары для воды,
- Используется во всех видах декоративных применений.

Преимущества

- Легко готовить и применять.
- Не царапает глазурованные поверхности.
- Подходит для ширины шва 2-8 мм.
- Отличная адгезия к керамическим краям без трещин.
- Длительное рабочее время.
- Получение гладкой поверхности.
- Водопоглощение низкое, трудно загрязняется, легко чистится.
- Устойчив к ударам, вибрации и моющим средствам.
- Эффект оттаивания-замерзания.
- Не выцветает, не меняет цвет.

Технические Особенности

Материальная Основа		Минеральные наполнители, синтетические добавки, специальные полимеры	
Прочность на Сжатие		>16 Н/мм ²	
Прочность на Изгиб		>4 Н/мм ²	
Плотность		1,80 кг/л	
Водопоглощение	30 минут	<2 г	
	240 минут	<5 г	
Прочность на Истирание		<1000 мм ³	
Применяемая Температура Поверхности		+5°C / +35°C	
Рабочая Температура		-20°C / +80°C	
Длительность Созревания		3-5 минут	
Длительность Использования		2 часа	
Движение по Поверхности		24 часа	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Цвета

Серый, Белый, Кремовый, Шампанское, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Карамель, Maglonia, Valibraun, Mittelbraun, Черный, Темно-серый, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Горький Кофе, Светло-кремовый, Antique Beige



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Дождитесь того, чтобы клей имел достаточную прочность перед началом нанесения герметика. Для этого процесса достаточно и 48 часов. Остатки раствора в швах должны быть очищены, а швы опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением

Смешивание

Чистая вода подается в чистую емкость для смешивания, как описано на упаковке. Пакет **FOX FUGAMORTAR FX100** открывается и медленно добавляется в воду и перемешивайте 4 минуты с помощью мешалки 400 - 600 об/мин до однородного состояния. В материале не должно быть комков. После выдерживания материала в течение 30 секунд его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия

Соотношение Смешивания

20 кг/1 упаковки **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать приблизительно $6,40 \pm 0,20$ л воды
10 кг/1 упаковка **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать приблизительно $3,20 \pm 0,10$ л воды
На 1 кг **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать примерно 320 ± 10 мл воды

Нанесение

Смешанный материал распределяется в швы, совершая диагональные движения резиновым шпателем. В глубоких швах следует ожидать, что материал сначала разрушится, а затем этот процесс следует повторить. В очень жаркую погоду и на впитывающих поверхностях шовный материал может внезапно потерять воду и вызвать поверхностные трещины. Поэтому перед нанесением швы следует слегка увлажнить влажной губкой. Когда материалы, оставленные для высыхания, достигают твердости, не поддающейся давлению пальцев, поверхности обрабатываются влажной губкой, а оставшийся материал на керамической поверхности очищается.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX FUGAMORTAR FX100** можно удалить с поверхности только после отвердения

Расход

Таблица Потребления Наполнителей На Основе Цемента (глубина 8 мм)

Размер керамики / Шовное Расстояние	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм	7 мм
10x10	550	800	1100	1350	1600	2100
10x20	400	650	850	1050	1250	1700
15x15	450	650	900	1000	1350	1800
15x20	300	500	650	800	1000	1300
20x20	300	450	600	750	900	1200
20x25	275	400	500	700	800	1100
20x30	250	375	500	600	750	1000
30x30	200	300	400	500	600	800

Объемы потребления теоретические. Указывает на потребление продукта. Значения приведены в гр/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения приведет к изменению цвета швов. Поэтому, приложения должны быть сделаны без изменения количества воды

Упаковка

20 кг крафт-мешок/ серый, белый и другие цвета,
5 кг крафт-мешок/ другие цвета.

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели



Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com