

INNO-FIX FOX FUGAMORTAR FX100

Цементной Основы, Высокой Производительности, Для Плитки и Керамики, Flex Шовный Наполнитель

Ознакомление

FOX FUGAMORTAR FX100 - на основе цемента, flex эластичный наполнитель, используемый в соединениях таких материалов, как плитка, керамика, гранит, натуральный камень и мрамор, не подверженных перепадам температур, воздействию воды и вибрации

Соответствует Требованиям EN 13888-1:2022-CG2WA

CG :Наполнитель на Основе Цемента
2 :Расширенные Функции
W :Уменьшенное Водопоглощение
A :Высокая Стойкость к Истиранию

Область Применения

- Внутренние и наружные, вертикальные и горизонтальные применения,
- Отель, больница, торговый центр, жилье и т.д.,
- Во всех влажных помещениях,
- Бассейн и резервуары для воды,
- Используется во всех видах декоративных применений.

Преимущества

- Легко готовить и применять.
- Не царапает глазурованные поверхности.
- Подходит для ширины шва 2-8 мм.
- Отличная адгезия к керамическим краям без трещин.
- Длительное рабочее время.
- Получение гладкой поверхности.
- Водопоглощение низкое, трудно загрязняется, легко чистится.
- Устойчив к ударам, вибрации и моющим средствам.
- Эффект оттаивания-замерзания.
- Не выцветает, не меняет цвет.

Технические Особенности

Материальная Основа		Минеральные наполнители, синтетические добавки, специальные полимеры	
Прочность на Сжатие		≥16 Н/мм ²	
Прочность на Изгиб		≥4 Н/мм ²	
Прочность на усадку		<2 мм/м	
Плотность		1,80±0,05 кг/л	
Водопоглощение	30 минут	<2 г	
	240 минут	<5 г	
Прочность на Истирание		<1000 мм ³	
Применяемая Температура Поверхности		+5°C / +30°C	
Рабочая Температура		-20°C / +80°C	
Длительность Созревания		3–5 минут	
Длительность Использования		~1 часа	
Движение по Поверхности		24 часа	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Цвета

Серый, Белый, Кремовый, Шампанское, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Карамель, Maglonia, Valibraun, Mittelbraun, Черный, Темно-серый, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Горький Кофе, Светло-кремовый, Antique Beige.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Дождитесь того, чтобы клей имел достаточную прочность перед началом нанесения герметика. Для этого процесса достаточно и 48 часов. Остатки раствора в швах должны быть очищены, а швы опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением.

Смешивание

Чистая вода подается в чистую емкость для смешивания, как описано на упаковке. Пакет **FOX FUGAMORTAR FX100** открывается и медленно добавляется в воду и перемешивайте 4 минуты с помощью мешалки 400-600 об/мин до однородного состояния. В материале не должно быть комков. После выдерживания материала в течение 30 секунд его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия.

Соотношение Смешивания

20 кг/1 упаковки **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать приблизительно $6,40 \pm 0,20$ л воды.

5 кг/1 упаковка **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать приблизительно $1,60 \pm 0,05$ л воды.

На 1 кг **FOX FUGAMORTAR FX100** следует использовать примерно 320 ± 10 мл воды.

Нанесение

Смешанный материал распределяется в швы, совершая диагональные движения резиновым шпателем. В глубоких швах следует ожидать, что материал сначала разрушится, а затем этот процесс следует повторить. В очень жаркую погоду и на впитывающих поверхностях шовный материал может внезапно потерять воду и вызвать поверхностные трещины. Поэтому перед нанесением швы следует слегка увлажнить влажной губкой. Когда материалы, оставленные для высыхания, достигают твердости, не поддающейся давлению пальцев, поверхности обрабатываются влажной губкой, а оставшийся материал на керамической поверхности очищается.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX FUGAMORTAR FX100** можно удалить с поверхности только после отвердения



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyacı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Расход

Размер Плитки			Расход Заполнителя Швов На Цементной Основе (г/м ²)						
			Ширина Соединения (мм)						
Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина Шва (мм)	1	2	3	4	5	6	8
25	25	4	576	1152	1728	2304	2880	3456	4608
50	50	4	288	576	864	1152	1440	1728	2304
100	100	6	216	432	648	864	1080	1296	1728
100	100	8	288	576	864	1152	1440	1728	2304
100	100	10	360	720	1080	1440	1800	2160	2880
200	200	6	108	216	324	432	540	648	864
200	200	8	144	288	432	576	720	864	1152
200	200	10	180	360	540	720	900	1080	1440
300	300	6	72	144	216	288	360	432	576
300	300	8	96	192	288	384	480	576	768
300	300	10	120	240	360	480	600	720	960
330	330	6	65	131	196	262	327	393	524
330	330	8	87	175	262	349	436	524	698
330	330	10	109	218	327	436	545	655	873
450	450	6	48	96	144	192	240	288	384
450	450	8	64	128	192	256	320	384	512
450	450	10	80	160	240	320	400	480	640
300	600	6	54	108	162	216	270	324	432
300	600	8	72	144	216	288	360	432	576
300	600	10	90	180	270	360	450	540	720
400	800	6	41	81	122	162	203	243	324
400	800	8	54	108	162	216	270	324	432
400	800	10	68	135	203	270	338	405	540
600	600	6	36	72	108	144	180	216	288
600	600	8	48	96	144	192	240	288	384
600	600	10	60	120	180	240	300	360	480
600	1200	6	27	54	81	108	135	162	216
600	1200	8	36	72	108	144	180	216	288
600	1200	10	45	90	135	180	225	270	360

Объемы потребления теоретические. Указывает на потребление продукта. Значения приведены в гр/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Использование различного количества воды для затворения во время нанесения приводит к изменению цвета швов. По этой причине аппликации следует производить без изменения количества воды. Чрезмерное использование воды ослабит материал и может привести к порошкообразному отслаиванию и растрескиванию. Опилки не следует использовать для очистки поверхностей.

Упаковка

20 кг крафт-мешок/серый, белый и другие цвета,
5 кг крафт-мешок/другие цвета.

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.



Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com