

## INNO-FIX

# FOX FUGANORM FX120

## Шовный Наполнитель на Основе Цемента для Плитки и Керамики

### Ознакомление

**FOX FUGANORM FX120** - это материал для заполнения швов, который не подвержен перепадам температур и воздействию воды, используется в швах для таких материалов, как керамика на основе цемента, плитка, мрамор, мелкая стеклянная мозаика

**Соответствует Требованиям EN 13888 - CG2A.**

**CG: Наполнитель На Основе Цемента**

**2: Улучшены Дополнительные Функции**

**A: Высокая Стойкость К Истиранию**

### Область Применения

- В помещении и на улице, вертикальные и горизонтальные применения,
- Гостиница, больница, торговый центр, место жительства и т.д.,
- Во всех влажных помещениях,
- Используется во всех видах декоративных заявлений.

### Преимущества

- Легко готовить и применять.
- Подходит для фугасов шириной 2-6 мм.
- Очень хорошо прилипает к керамическим краям.
- Устойчив к воде и морозу.
- Время обработки составляет около 2 часов.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Содержит минеральные наполнители, синтетические добавки и специальный цемент
Цвет	Белый, серый
Прочность На Сжатие	>15 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на Усадку	<2 мм
Прочность на Изгиб	>3,50 Н/мм <sup>2</sup>
Плотность	1,85 кг/л
Водопоглощение	30 минут < 5г
	240 минут <10 г
Прочность на Истирание	<2000 мм <sup>3</sup>
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +35°C
Рабочая Температура	-20°C / +50°C
Время Созревания	3-5 минут
Время Использования	2 часа
Предоставление Воды	10-20 минут
Время Пеше-хождения по Поверхности	24 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Керамический клей должен иметь достаточную прочность перед началом нанесения герметика. Обычно достаточно 48 часов в режиме ожидания. Затирка в швах должна быть очищена, а швы должны быть опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением

#### Смешивание

Чистая вода, как описано на упаковке, помещается в чистую емкость для смешивания. В то время как пакет **FOX FUGANORM FX120** медленно добавляется в воду, его перемешивают с помощью миксера 400 - 600 об/мин в течение примерно 4 минут, пока он не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение примерно 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия



### Соотношение Смешивания

Приблизительно 6,40 литра воды следует использовать для 20 кг/мешок **FOX FUGANORM FX120**.  
Приблизительно 320 мл воды следует использовать для 1 кг **FOX FUGANORM FX120**

### Нанесение

Смешанный материал помещают в швы, совершая диагональные движения с помощью резинового шпателя. В глубоких швах следует ожидать, что материал осядет, а затем этот процесс следует повторить. В чрезвычайно жаркую погоду и на впитывающих поверхностях материал соединения может внезапно потерять воду и вызвать поверхностное растрескивание. По этой причине, швы должны быть слегка увлажнены влажной губкой перед применением. Когда оставшимся для высыхания материалам становится трудно противостоять давлению пальцев, поверхности обрабатывают влажной губкой, а материал, оставшийся на керамической поверхности, очищают.

### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX FUGANORM FX120** можно удалить с поверхности только после отверждения.

### Расход

#### Таблица Расхода (Глубина: 8мм)

Размер Керамики / Шовное Расстояние	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм
10x10	550	800	1100	1350	1600
10x20	400	650	850	1050	1250
15x15	450	650	900	1000	1350
15x20	300	500	650	800	1000
20x20	300	450	600	750	900
20x25	275	400	500	700	800
20x30	250	375	500	600	750
30x30	200	300	400	500	600

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения вызывает изменения в цветах швов. По этой причине, заявления должны быть сделаны без изменения количества воды. Избыток воды может ослабить материал и вызвать пыль и трещины. Стружка не должна использоваться для очистки поверхности.

### Упаковка

20 кг полиэтиленовой крафт упаковки

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели.

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении складывать паллеты один на другой - не рекомендуется.

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.



www.foxbau.com

### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenışehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

