

INNO-FIX

FOX MULTIFUGA HF FX144

Цементного Основания, Специально Разработанный Для Бассейнов, Высокопроизводительный Шовный Наполнитель

Ознакомление

FOX MULTIFUGA HF FX144 - на цементной основе, устойчивый к бактериям и химикатам для бассейнов, используется в стыках ванн, саун и бассейнов, керамика, мрамор, гранит, натуральный камень, стеклянная мозаика и фарфоровая керамика, легко наносится, высокая механическая прочность, гигиеничен, пломбирочный материал

Соответствует Классу EN 13888 - CG2.

CG: Наполнитель На Основе Цемента

2: Улучшенные Дополнительные Функции

Область Применения

- В помещении и на улице, вертикальные и горизонтальные применения,
- В бассейнах,
- В резервуарах для воды,
- В турецких банях, саунах и горячих источниках,
- Используется во влажных помещениях.

Преимущества

- Наносится легко и быстро.
- Обладает высокой механической прочностью.
- Благодаря высокой плотности минимизирует загрязнение.
- Устойчив к химикатам в бассейне и чистящим средствам.
- По сравнению с другими наполнителями на основе цемента, он более устойчив к кислотным чистящим средствам.
- Устойчив к очистке струей воды высокого давления при + 250°C и 100 бар.
- Подходит для швов от 1 до 8 мм.
- Устойчив к эффектам замерзания-оттаивания.

Технические Особенности

Материальная Основа	Специально подобранные наполнители, синтетические добавки, полимеры и специальные цементы
Плотность	2,22 кг/л
Цвет	Белый (Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом для специальных цветов)
Прочность на Сжатие	≥33 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	≥6 Н/мм ²
Устойчивость на Усадку	<2 мм/м
Прочность на Истирание	<1000 мм ³
Абсорбирование Воды	30 минут <2 г
	240 минут <5 г
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +35°C
Рабочая Температура	-20°C / +250°C
Время Созревания	3-5 минут
Длительность Использования	1 час
Пеше-хождение по Поверхности	6 часов
Воздействие Воды	24 часа
Время Открытия для Движения	24 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Перед наполнением шва, следует заблаговременно выждать достаточный уровень прочности клея. Обычно достаточно 48 часов в режиме ожидания. Затирка в швах должна быть очищена, а швы должны быть опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением



Смешивание

Чистая вода, как описано на упаковке, помещается в чистую емкость для смешивания. В то время как пакет **FOX MULTIFUGA HF FX144** медленно добавляется в воду, он смешивается с мешалкой 400-600 об/мин в течение примерно 4 минут, пока не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение примерно 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия

Соотношение Смешивания

На 1 кг **FOX MULTIFUGA HF FX144** следует использовать примерно 200±10 мл воды.
Для 20 кг/1 мешка продукта **FOX MULTIFUGA HF FX144** следует использовать 4±0,25 л воды

Нанесение

FOX MULTIFUGA HF FX144 наносится на поверхность шпателем из твердого каучука или минометным пистолетом. Излишки материала на поверхности должны быть очищены. Когда материал становится устойчивым к давлению пальцев (около 20 минут в зависимости от температуры окружающей среды), поверхность очищается влажной губкой

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX MULTIFUGA HF FX144** можно удалить с поверхности только после отверждения

Расход

Таблица Потребления для Шпатлевок на Цементной Основе (Глубина: 8 мм)

Размер Керамики/ Шовное Расстояние	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм
2,5x2,5	2500	3700	-	-	-	-
5x5	-	1900	-	-	-	-
10x10	-	1000	1350	1750	2100	2800
10x20	-	750	1050	1300	1550	2050
20x20	-	550	750	900	-	-
30x30	-	350	500	600	-	-

Объемы потребления являются теоретическими. Показывает расход порошкового продукта. Значения приведены в г/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения вызывает изменения в цветах швов. По этой причине, заявления должны быть сделаны без изменения количества воды. Избыток воды может ослабить материал и вызвать пыль и трещины. Стружка не должна использоваться для очистки поверхности

Упаковка

20 кг крафт-упаковка усиленная полиэтиленом

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com