

INNO-FIX

FOX MULTIFUGA NT FX144

Цементный Наполнитель, Устойчивый к Интенсивному Движению

Ознакомление

FOX MULTIFUGA NT FX144 - на цементной основе, устойчив к бактериям и различным химическим веществам, легко наносится, обладает высокой механической прочностью, заполняет текучие шовные соединения, используется в соединениях таких материалов, как керамика, мрамор, гранит, натуральный камень, стеклянная мозаика и фарфоровая керамика

Подходит для Класа EN 13888 - CG2.

CG: Наполнитель На Основе Цемент

2: Улучшенные Дополнительные Функции.

Область Применения

- В помещении и на улице,
- На балконах и террасах,
- В местах с интенсивным движением,
- В покрытиях стыков таких мест, как склады, кухни, торговые центры, больницы,
- В напольных приложениях,
- При вертикальном применении нанесение может быть выполнено с использованием приведенных соотношений воды в таблице скоростей смешивания.

Преимущества

- Наносится легко и быстро.
- Обладает высокой механической прочностью.
- Благодаря высокой плотности минимизирует загрязнение.
- Устойчив к химическим веществам и чистящим средствам.
- Устойчив к очистке струей воды высокого давления при +250°C и 100 бар.
- Не растрескивается при закалке.
- Устойчив к ударам, вибрации и моющим средствам.
- Подходит для швов 3 - 20 мм.
- Устойчив к эффектам заморозания-оттаивания.

Технические Особенности

Материальная Основа	Специально подобранные наполнители, синтетические добавки, полимеры и специальные цементы	
Плотность	1,90 кг/л	
Цвет	Серый, Белый	
Прочность на Сжатие	>50 Н/мм ²	
Прочность на Изгиб	>3,50 Н/мм ²	
Прочность на Усадку	<2 мм/м	
Прочность на Истирание	<1000 мм ³	
Абсорбирование Воды	30 минут <2 г	
	240 минут <5 г	
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +25°C	
Рабочая Температура	-20°C / +250°C	
Время Созревания	3-5 минут	
Длительность Использования	1 час	
Время Пеше-хождения по Поверхности	6 часов	
Воздействие Воды	24 часа	
Время Открытого Движения	7 дней	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Перед наполнением шва, следует заблаговременно выждать достаточный уровень прочности клея. Обычно достаточно 48 часов в режиме ожидания. Затирка в швах должна быть очищена, а швы должны быть опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenışehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Смешивание

Чистая вода, как описано на упаковке, помещается в чистую емкость для смешивания. В то время как пакет **FOX MULTIFUGA NT FX144** медленно добавляется в воду, его перемешивают с помощью миксера 400 - 600 об/мин в течение примерно 4 минуты, пока он не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение примерно 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия

Соотношение Смешивания

Горизонтальный

На 1 кг **FOX MULTIFUGA NT FX144** следует использовать примерно 0,17 литра воды.
Для 20 кг/1 мешка продукта **FOX MULTIFUGA NT FX144** следует использовать 3,40 л воды

Вертикальный

На 1 кг **FOX MULTIFUGA NT FX144** следует использовать примерно 0,14 литра воды.
Для 20 кг/1 мешка продукта **FOX MULTIFUGA NT FX144** следует использовать 2,80 л воды

Нанесение

FOX MULTIFUGA NT FX144 наносится на поверхность шпателем из твердой резины или минометным пистолетом. Излишки материала на поверхности должны быть удалены и очищены. Когда материал становится устойчивым к давлению пальцев (приблизительно 20 минут в зависимости от температуры окружающей среды), поверхность очищается влажной губкой

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX MULTIFUGA NT FX144** можно удалить с поверхности только после отверждения

Расход

Таблица Потребления для Шпатлевок на Цементной Основе (Глубина: 8 мм)

Размер керамики/Шовное Расстояние	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм
20x20	550	725	900	1100	1450	1800
20x15	500	650	850	1000	1350	1650
20x30	450	600	750	900	1200	1500
30x30	350	500	600	700	950	1200
60x60	180	250	300	350	475	600
60x120	150	180	225	275	350	450
100x100	180	250	300	350	475	600

Объемы потребления являются теоретическими. Показывает расход порошкового продукта. Значения приведены в г/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения вызывает изменения в цветах швов. По этой причине, заявления должны быть сделаны без изменения количества воды. Избыток воды может ослабить материал и вызвать пыль и трещины. Стружка не должна использоваться для очистки поверхности

Упаковка

20 кг крафт-упаковка усиленная полиэтиленом

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долгосрочном хранении складывать паллеты один на другой - не рекомендуется



Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenışehir/DİYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com