INNO-LINE

FOX PRIM-ALL FL100

Apprêt pour enduit de béton brut, à base de dispersion polymère, rempli de minéraux.

Description

FOX PRIM-ALL FL100 est un apprêt à base de dispersion polymère et chargée de minéraux, utilisé avant l'application d'enduits à base de ciment et de gypse sur des surfaces planes et lisses. Les enduits à base de gypse réagissent chimiquement avec les surfaces en ciment et se retirent de la surface avec le temps. Il s'agit d'un excellent apprêt conçu pour couper le contact direct et créer une surface de maintien.

Lieu d'Application

- Comme apprêt avant l'application d'enduits à base de gypse et de ciment sur des surfaces en béton exposées à l'intérieur et à l'extérieur,
- Comme apprêt avant l'application d'enduits à base de gypse et de ciment sur les surfaces verticales et au plafond.

Avantages

- Il est appliqué uniquement par mélange avec de l'eau. Il est extrêmement facile à appliquer.
- Augmente parfaitement l'adhérence.
- Il empêche l'eau de l'enduit à appliquer d'être rapidement absorbée par le sol, augmentant ainsi le temps de travail en évitant les fissures de séchage soudaines.
- Il ne contient pas de solvants organiques.

Caractéristiques Techniques

Structure du matériau	Dispersion polymère liquide chargée de minéraux
Densité	1,6 gr/cm^3
Densité du mélange avec de l'eau	1,3 gr/cm^3
Couleur	Vert
Épaisseur d'application	Max. 0,4 mm
Temps de séchage	2 heures
Temps d'application de l'enduit	24 heures
Eau de mélange	12 kg de matériau pour 4 kg d'eau

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et pour 50% d'humidité relative. Les hautes températures raccourcissent le temps, les basses températures allongent le temps.

Procédure d'application

Préparation de la surface

Les surfaces telles que le béton et l'enduit doivent avoir terminé leur résistance et être exemptes de toute saleté. Si la surface est très poussiéreuse, elle doit être lavée à l'eau ou soigneusement nettoyée avec une éponge humide.
Toutes les parties faibles doivent être grattées de la surface et nettoyées, une surface solide et propre doit être obtenue.

Mélange

FOX PRIM-ALL FL100 est mélangé dans son propre seau en ajoutant de l'eau. Le mélange doit être fait avec un mélangeur électrique de 400 - 600 tr/min jusqu'à attendre l'homogénéité.

Rapports de mélange

12 kg de **FOX PRIM-ALL FL100** sont mélangé à 4 kg d'eau.

Application

FOX PRIM-ALL FL100 s'applique au rouleau corail après mélange avec de l'eau et obtention d'un aspect et d'une consistance homogène. La densité d'application doit être ajustée en fonction de l'état de la surface. La consommation doit être augmentée sur les surfaces à haut risque d'adhérence.

Nettoyage des Outils d'application

Les outils et l'équipement utilisés après l'application doivent être nettoyés à l'eau. **FOX PRIM-ALL FL100** ne peut être nettoyé mécaniquement de la surface qu'après durcissement.

Consommation

L'application sur la surface à raison de 150-250 gr/m^2.

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DİYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Paramètre à Prendre en Considérations

Pendant l'application de **FOX PRIM-ALL FL100**, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5°C et +25°C sinon des températures appropriées doivent être attendues. Dans les applications extérieures, il doit être protégé du soleil, de la pluie, du vent et du gel pendant les premières 24 heures. La contamination de l'apprêt doit être évitée pendant et après l'application.

Emballage

Seau en plastique de 12 kg

Durée de conservation

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production lorsqu'elle est correctement stockée à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil entre +5°C et +30°C. **FOX PRIM-ALL FL100** gèle à des températures inférieures à 0°C. Les emballages ouverts doivent être hermétiquement fermés et stockés dans des conditions de stockage appropriées, et doivent être utilisés dans la semaine.

Stockage

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum doivent être placées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.
Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les informations techniques données dans cette notice sont basées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la qualité du produit. SARTECH Yapi Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir parce que le produit est utilisé autrement que conseillé et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'utilisation. La responsabilité de l'application correcte de notre produit incombe à l'utilisateur. Notre société est uniquement responsable de la qualité du produit. Cette fiche remplace les informations du précédent. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations et aux détails du contenu de cette fiche. Il est essentiel de vérifier que les informations de la fiche sont à jour et valides. Tous les droits lui sont réservés.

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 **Fax:** 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DİYARBAKIR
Web : www.foxbau.com **E-mail** : info@foxbau.com