

INNO-LINE

FOX PRIM-ALL FL100

Полимерная Дисперсионная, Минералонаполненная, Бетонная, Гипсовая Грунтовка

Ознакомление

FOX PRIM-ALL FL100 грунтовка на минеральной основе с полимерной дисперсией, используемая перед нанесением штукатурок на цементной и гипсовой основе на ровные и гладкие поверхности. Гипсовые штукатурки химически реагируют с цементными поверхностями и со временем покидают поверхность. Данное свойство является отличным грунтом, предназначенным для разрезания контакта и формирования удерживающей поверхности


Область Применения

- В качестве грунтовки перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок на грубые бетонные поверхности внутри и снаружи помещений,
- Используется в качестве грунтовки перед нанесением штукатурных и цементных штукатурок на вертикальные и потолочные покрытия.

Преимущества

- Применяется только путем смешивания с водой. Очень легко в применении.
- Отличная приверженность.
- Предотвращает быстрое впитывание воды из штукатурки, наносимой на пол, таким образом увеличивая рабочее время, предотвращая внезапные высыхающие трещины.
- Не содержит органических растворителей.

Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкая полимерная дисперсия с минеральным наполнителем	
Плотность	1,6 г/см ³	
Плотность Смешивания с Водой	1,3 г/см ³	
Цвет	Зеленый	
Применяемая Толщина	Макс. 0,4 мм	
Длительность Высыхания	2 часа	
Длительность Нанесения Штукатурки	24 часа	
Смешивание Воды	4 кг воды на 12 кг продукта	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, такие как бетон и штукатурка, должны быть полностью прочными и без загрязнения. Если поверхность очень пыльная, ее следует промыть водой или тщательно протереть влажной губкой. Все слабые части должны быть очищены с предстоящей поверхности, в результате чего должна быть получена твердая и чистая площадь для работы

Смешивание

FOX PRIM-ALL FL100 смешивается путем добавления воды. Смешивание следует производить с помощью электрического миксера при 400 - 600 об/мин до однородного состояния

Соотношение Смешивания

12 кг **FOX PRIM-ALL FL100** добавляется к 4 кг воды

Нанесение

FOX PRIM-ALL FL100 смешивают с водой и наносят с помощью кораллового валика до получения однородного внешнего вида. В зависимости от состояния поверхности плотность нанесения должна быть скорректирована. Расход должен быть увеличен на поверхностях с высоким риском адгезии

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PRIM-ALL FL100** можно удалить с поверхности только после отверждения





Расход

Наносится на поверхность в количестве примерно 150-250 г/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +25°C при нанесении **FOX PRIM-ALL FL100**, следует ожидать подходящие температуры. При наружном применении материал следует защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов. Следует избегать загрязнения грунтованных площадей во время и после нанесения.

Упаковка

12 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. **FOX PRIM-ALL FL100** замерзает при температуре ниже 0°C. Открытую упаковку стоит употребить в течении недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com