

INNO-CRETE

FOX PERMORTAR FC135

Готовый К Употреблению Густой Ремонтный Раствор На Цементной Основе

Ознакомление

FOX PERMORTAR FC135 - цементного основания, полимерно-модифицированный, однокомпонентный, готовый к применению густой цементный раствор
Стандарта EN 1504-3:2005 / Класса R1 применим

Область Применения

- Используется в качестве ремонтной штукатурки на поверхностях перед нанесением гранита и керамики,
- Используется как бетонный ремонтный раствор для внутренних и внешних фасадов, стен и потолков всех конструкций,
- Ремонт и выравнивания поверхностей бетонных строительных элементов.

Преимущества

- Смешиваемый с водой.
- Легкий в применении.
- Не стягивающийся.
- Обеспечивает высокую адгезию к бетонным и оштукатуренным поверхностям.
- Обеспечивает гладкую поверхность.
- Высокие тиксотропные свойства.
- Устойчив к замерзанию и оттаиванию.
- Используется в горизонтальных и вертикальных положениях внутреннего и внешнего типа.

Технические Особенности

Материальная Основа	Минеральные Наполнители, Усиленный Полимером Специальный Цемент		
Плотность	1,90 кг/л		
Цвет	Серый		
Прочность на Сжатие	EN 12190	28 дней	12,3 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	EN 196		4,1 Н/мм ²
Прочность Сцепления	EN 1542	28 дней	Бетона 1 Н/мм ²
Применяемая Толщина	Мин. 5 мм - Макс. 30 мм		
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +30°C		
Использованное Время	30 минут		
Полное Отвердевание	28 дней		

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность на которой будет произведены ремонтные работы должна быть прочной и свободной от всех видов грязи и пыли. **FOX MORTAR FC188 T** следует использовать там, где глубина ремонта превышает 30 мм. Наносимая поверхность должна быть пропитана водой, но без учета какого-либо остатка влаги в конце

Приготовление

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую емкость для смешивания. **FOX PERMORTAR FC135** медленно добавляю в воду, в то время как ее смешивают с помощью электрической мешалки с 400-600 об/мин и подходящего наконечника для перемешивания в течение примерно 4 минут, пока не будет получен однородный раствор. Раствор следует тщательно перемешивать, чтобы в последствии не оставалось комков. После выдерживания раствора на протяжении 3х минут, его следует снова перемешать в течение 30 секунд, после чего материал может быть использован по его предназначению



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Смешивание Компонентов

Для 25 кг/1 **FOX PERMORTAR FC135** упаковки необходимый объем воды составляет 5,50 литра воды. Для 1 кг **FOX PERMORTAR FC135** необходимый объем воды составляет 220 мл

Нанесение

Пиготовленную смесь наносят шпателем толщиной 5-30 мм. После нанесения раствора поверхность стоит увлажнить водой, затем разгладить губкой, деревянным или стальным шпателем. В экстремально жарких, сухих и ветреных условиях защита от быстрого испарения должна обеспечиваться влажной проволочной тканью или отверждаемыми материалами в течении 48 часов

Очистка Инструментов

После использования инструменты и оборудование очищаются с помощью воды. **FOX PERMORTAR FC135** после отверждения может быть удален только механическим путем

Расход

Для получения 1 мм толщины используют 1,50 кг/м² порошкового продукта

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- **FOX PERMORTAR FC135** Ремонтный раствор следует наносить в течение 30 минут при градусном температурном режиме +20°C. При температуре +30°C время нанесения раствора сокращается до 20 минут
- После нанесения раствора на поверхность необходимо уберечь от влияния солнца, дождя, ветра и мороза в течении первых 24 часов
- Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают рабочее время. Низкие температуры понижают гидратацию и соответственно продлевают рабочее время. Для завершения отверждения материала применяемая температура грунта и температура окружающей среды не должна быть ниже минимально допустимой температуры

Упаковка

25 кг полиэтиленовый пакет из крафт-бумаги

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует использовать в течении 1 недели, при условии того, что пакет будет находиться в закрытом состоянии

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayıtaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com