

INNO- SEALANT FOX SILICONE-N SS210

Силикон Общего Предназначения

Ознакомление

FOX SILICONE-N SS210 - однокомпонентный, влаготверждаемый силиконовый герметик на основе ацетокси

Область Применения

- Используется в общем случае для склеивания в ванной, на кухне и в других санитарных целях,
- Подходит для алюминия, стекла, глазурованной керамики, ПВХ, дерева и плитки с непористой поверхностью.

Преимущества

- Однокомпонентный.
- Гигиеничный.
- Эластичный.
- Легко применим.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам, сохраняет свой цвет.
- Показывает отличную адгезию к непористой поверхности.

Технические Особенности

Материальная Основа	Ацетокси силикон
Плотность	0,96 ± 0,03 г/см ³
Цвет	Прозрачный, Белый
Скорость отверждения, 24 часа (25°C и 50% R.H.)	2 мм
Высыхание Поверхности (25°C и 50% относительной влажности)	11-12 мин
Модуль Удлинения	~0,55 Мпа
Прочность на разрыв при разрыве	~1,50 Мпа
Относительное удлинение при разрыве (%)	300%
Твердость	16-17 Shore A
Температура Применения	+5°C/+40°C
Тепловая Устойчивость (Готового Продукта)	-45°C/+150°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность для нанесения должна быть чистой и свободной от любых посторонних материалов, таких как грязь, масло, смазка, материалы для покрытия и отверждения поверхности и т.д.

Нанесение

Отрежьте горловину картриджа **FOX SILICONE-N SS210**. После установки пластиковой канюли обрежьте наконечник под углом 45° и поместите его в пистолет. Подать заявку с подходящего расстояния

Расход

Изменяется

Упаковка

280 г/штука

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении складывать паллеты один на другой - не рекомендуется



Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

