

# INNO-CREATE FOX SILK MORTAR FC125

## Сатиновая Паста для Коррекции Поверхности под Покраску

### Ознакомление

**FOX SILK MORTAR FC125** - Однокомпонентная, армированная полимерами, сатиновая финишная шпатлевка под окраску на цементной основе с высокими адгезионными свойствами, используемая при неконструктивном ремонте и наносимая вручную на внутренние и внешние фасады зданий.

**Стандарта EN 1504-3:2005/ Класса R1 применим**

### Область Применения

- В качестве корректирующего раствора для подмалевка всех типов бетона и штукатурки.
- В качестве тонкой ремонтной штукатурки для вертикальных работ.
- Используется для ремонта пор, раковин и волосяных трещин глубиной до 3 мм на поверхностях.

### Преимущества

- Обеспечивает гладкую поверхность после нанесения финишного слоя.
- Содержит полимерные добавки.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.
- Создает непыльную, прочную и гладкую поверхность перед покраской и нанесением покрытий.
- Имеет пастообразную консистенцию.
- Белый цвет обеспечивает более эффективную основу под покраску.
- В результате получают поверхности качества Q3 и Q4.

### Технические Особенности

Материальная Основа				Специальный Цемент с Минеральными Наполнителями, Усиленные Полимером
Плотность				1,60±0,10 кг/л
Цвет				Белый
Прочность на Сжатие	EN 12190		28 дней	≥10 МПа
Прочность Сцепления	EN 1542	Бетона	28 дней	≥0,8 Мпа
Содержание хлорид-ионов	EN 1015-17			≤0,05%
Реакция на Огонь	EN 13501-1			A1
Применяемая Толщина				Min. 1 мм - Max. 3 мм
Допустимая толщина слоя				Max. 1,5 мм
Допустимая температура пола				+5°C /+30°C
Рабочая Температура				-20°C /+80°C
Продолжительность Созревания				5-10 минут
Длительность Применения				~45 минут
Время высыхания				~4 часа
Время ожидания между слоями				2-3 часа
Время полного высыхания				24 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Поверхность на которой будет произведены ремонтные работы должна быть прочной и свободной от всех видов грязи и пыли. Строительный ремонтный раствор **FOX MORTAR FC188 T** используется на поверхностях, требующих более глубокий ремонт Перед нанесением сатиновой шпатлевки поверхность следует выровнять и заполнить слоем **FOX SLIM MORTAR FC105**. Поверхность, на которую будет наноситься шпатлевка, необходимо увлажнить.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
 Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
 Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
 Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистый контейнер для смешивания. **FOX SILK MORTAR FC125** медленно добавляйте в воду и перемешивайте электрической мешалкой с 400-600 оборотами и подходящим наконечником для перемешивания в течении 2-3 минут до однородного состояния. Проследите, чтобы в растворе не оставалось гранул и комков. В течении 5-10 минут полученному раствору необходимо настояться, после истечения времени вновь перемешать с продолжительной длительностью 1 минута и приготовленный раствор готов к эксплуатации.

## Смешивание Компонентов

Для 1кг **FOX SILK MORTAR FC125** необходимо использовать приблизительно 360±10 мл воды.

Для 20 кг **FOX SILK MORTAR FC125** 1 упаковки необходимо использовать около 7,20±0,20 л воды.

## Нанесение

Подготовленную смесь наносят на поверхность, предварительно увлажненную одним слоем мастерка или шпателя толщиной 1-3 мм на предстоящую поверхность. После схватывания раствора поверхность сбрызгивают водой и разглаживают пластиковым шпателем. В условиях сильной жары, сухости или сильного ветра необходимо обеспечить защиту от быстрого испарения на 48 часов с помощью влажной ткани или отвердителя.

## Очистка Инструментов

После использования инструменты и оборудование очищается с помощью воды. **FOX SILK MORTAR FC125** после отверждения может быть удален только механически м путем.

## Расход

Для получения 1 мм толщины используют ~1,00 кг/м<sup>2</sup> порошкового продукта.

## Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- **FOX SILK MORTAR FC125** нельзя использовать для эпоксидных покрытий и красок.
- Не наносить на несплошные поверхности или на поверхности, имеющие дефекты штукатурки толщиной более 3 мм.
- Следует выбрать среди **FOX BASEMOR FC205** или же **FOX EPC MORTAR FC255**.
- **FOX SILK MORTAR FC125** при температуре +23°C должен быть использован в течении 45 минут. При +30°C и 20 минутного времени раствор опускается и начинает терять свои качественные свойства.
- После нанесения раствора на поверхность необходимо уберечь от влияния солнца, дождя, ветра и мороза в течении первых 24 часов.
- Рабочее время и время реакции в ремонтных растворах на основе цемента зависят от температуры воздуха, влажности и температуры грунта.
- Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают рабочее время. Низкие температуры понижают гидратацию и соответственно продлевают рабочее время. Для завершения отверждения материала применяемая температура грунта и температура окружающей среды не должна быть ниже минимально допустимой температуры.

## Упаковка

20 кг полиэтиленовый крафт-мешок

## Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует использовать в течении 1 недели, при условии того, что пакет будет находиться в закрытом состоянии.

## Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

## Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



[www.foxbau.com](http://www.foxbau.com)

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : [www.foxbau.com](http://www.foxbau.com) E-mail : [info@foxbau.com](mailto:info@foxbau.com)