

INNO-CRETE

FOX SLIM MORTAR FC105

Готовый К Использованию Ремонтный Раствор На Цементной Основе

Ознакомление

FOX SLIM MORTAR FC105 на основе цемента, модифицированный полимер, однокомпонентный, готовый мелкий ремонтный раствор

Стандарта EN 1504-3:2005 / Класса R2 применим

Область Применения

- Поверхностный ремонт и коррекция бетонных элементов здания,
- Ремонт потолков и стен,
- Подготовка поверхности перед керамическим покрытием.

Преимущества

- Смешиваемый с водой.
- Легкий в применении.
- Не стягивающийся.
- Обеспечивает высокую адгезию к бетонным и оштукатуренным поверхностям.
- Обеспечивает гладкую поверхность.
- Высокие тиксотропные свойства.
- Устойчив к замерзанию и оттаиванию.
- Используется в горизонтальных и вертикальных положениях внутреннего и внешнего типа.

Технические Особенности

Материальная Основа	Минеральные Наполнители, Усиленный Полимером Специальный Цемент		
Плотность			2,00 кг/л
Цвет			Серый
Прочность на Сжатие	EN 12190	28 дней	30 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	EN 12190	28 дней	8,5 Н/мм ²
Прочность Сцепления	EN 1542	Бетона	28 дней 1 Н/мм ²
Применяемая Толщина			1 мм-5 мм
Температура Применяемой Поверхности			+5°C / +30°C
Использованная Длительность			30 минут
Полное Отверждение			28 дней



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность на которой будет произведены ремонтные работы должна быть прочной и свободной от всех видов грязи и пыли. **FOX MORTAR FC188 T** должна использоваться в местах более 5 мм, которые были отремонтированы. Перед нанесением поверхность должна быть увлажнена водой. Если материал покрытия немедленно теряет воду и становится тусклым, поверхность может быть недостаточно увлажнена или быстро сохнущая. В случаях, когда температурный режим воздуха слишком высокий или материалы, на длительное время, остаются на ветру, смешивание воды увеличивается на 10%



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com



Приготовление

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую емкость для смешивания. **FOX SLIM MORTAR FC105** медленно добавляются в воду, в то время как ее смешивают с помощью электрической мешалки с 400-600 об/мин и подходящего наконечника для перемешивания в течение примерно 4 минут, пока не будет получен однородный раствор. Раствор следует тщательно перемешивать, чтобы в последствии не оставалось комков. После выдерживания раствора на протяжении 3х минут, его следует снова перемешать в течение 30 секунд, после чего материал может быть использован по его предназначению

Смешивание Компонентов

Для 1 кг **FOX SLIM MORTAR FC105** необходимый объем воды составляет 220 мл. Для 25 кг/1 упаковки необходимый объем воды составляет 5,50 литра воды

Нанесение

Подготовленную смесь наносят на поверхность одним слоем мастерка толщиной 1-5 мм на предстоящую поверхность. После нанесения раствора на поверхность разбрызгивается вода, затем необходимо разгладить губкой, деревянным или стальным мастерком

Очистка Инструментов

После использования инструменты и оборудование очищаются с помощью воды. **FOX SLIM MORTAR FC105** после отвердения может быть удален только механически м путем.

Расход

Для получения 1 мм толщины используют 1,40 кг/м² порошкового продукта

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Ремонтный раствор следует наносить в течение 30 минут при градусном температурном режиме +20°C. При температуре +30°C время нанесения раствора сокращается до 20 минут
- После нанесения раствора на поверхность необходимо уберечь от влияния солнца, дождя, ветра и мороза в течении первых 24 часов
- Время работы и время реакции систем на основе цемента зависят от температуры окружающей среды и грунта, а также от относительной влажности воздуха. Низкие температуры понижают гидратацию и соответственно продлевают рабочее время. Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают указанное время. Для завершения работы, температура окружающей среды и грунта не должна быть ниже минимально допустимой температуры

Упаковка

25 кг полиэтиленовый пакет из крафт-бумаги

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует использовать в течении 1 недели, при условии того, что пакет будет находиться в закрытом состоянии

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayıtaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com