

INNO-TERM FOX STROFOAM MONTAGE FT750

Полиуретановая Обшивка и Клейкая Пена Для Косяков

Ознакомление

FOX STROFOAM MONTAGE FT750 - представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену, которая отверждается влагой в воздухе, используется для склеивания теплоизоляционных плит и декоративных материалов, таких как косяки

Область Применения

- Используется для склеивания листов из полистирола (XPS или EPS) и декоративных элементов, таких как косяки, которые используются для теплоизоляции зданий.

Преимущества

- Заполняет, изолирует и защищает промежутки между строительными элементами.
- Быстрая адгезия теплоизоляционных плит.
- Обеспечивает теплоизоляцию.
- Не создает тепловых мостов.
- Экономичный
- Простой и быстрый в применении.
- Около 2 часов после нанесения листы могут быть наклеены и оштукатурены.
- Продукт завершает процесс отверждения благодаря высокой стабильности пены и не вызывает набухания или усадки.
- Имеет очень сильную способность склеивания.
- Может использоваться при температуре от 0°C до +40°C.

Технические Особенности

Материальная Основа		Полиуретан
Прочность На Сцепление	Бетон	$\geq 0,30$ Н/мм ²
	Пенополистирол	$\geq 0,15$ Н/мм ²
	Керамический кирпич	$\geq 0,30$ Н/мм ²
	XPS	$\geq 0,20$ Н/мм ²
	Дерево	$\geq 1,00$ Н/мм ²
Температура Применения		0°C/+40°C
Время Высыхания		20 минут
Время Окончательного Отверждения		2 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Старые покрытия (штукатурка и т.д.), которые считаются небезопасными для склеиваемой конструкции, должны быть очищены, а поверхность должна быть разглажена ремонтными растворами **INNO-CRETE**. Масло, грязь, битум и т.д., если они присутствуют на поверхности, следует очистить водой под давлением и дать им полностью высохнуть. Плесень и мох на старых поверхностях следует чистить стальной щеткой

Нанесение

FOX STROFOAM MONTAGE FT750 необходимо встряхивать не менее 20-30 раз перед использованием. Поверните дозатор в трубку. Используйте трубку вверх ногами. Очистите трубу и клапан от сухой пены для последующего использования. Он должен быть сжат, чтобы образовать рамку и в средней части, оставляя зазор около 2 см от краев материала, который в последствии нужно приклеить. Материал для склеивания кладется на стену и прессуется. Переливающуюся пену следует очистить с помощью шпателя или мастерка

Расход

Пластина 8-10 м² соединена с пробиркой на 750 мл



Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Продукт содержит сжатый горючий газ. При температуре выше 50°C хранить вдали от источников тепла, источников возгорания и открытого огня
- При сильном ветре и дожде на эшафот следует использовать защитную крышку, а также обратить внимание на углы
- Хранить в недоступном для детей месте
- Перчатки и защитные очки следует надевать во время нанесения, а аппликатор должен иметь пенный очиститель
- В случае попадания в глаза немедленно обратитесь к врачу
- После того, как продукт высох он может быть удален путем соскоба
- Товар всегда должен перевозиться в багажнике

Упаковка

750 мл аэрозольная бутылка

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратитесь за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

