

INNO-LINE

FOX STUCPRIMER FL888

Грунтовка Для Штукатурки и Впитывающих Поверхностей

Ознакомление

FOX STUCPRIMER FL888 однокомпонентная, готовая к использованию грунтовка на основе синтетической смолы, разработанная для впитывающих поверхностей, подлежащих покрытию штукатуркой, предотвращающая пригорание штукатурки за счет снижения впитывающей способности поверхности.

Область Применения

- В помещении, на оштукатуриваемых поверхностях,
- Грунтование сильно впитывающих гипсокартонных листов,
- На стене и полу,
- В качестве связующего слоя перед нанесением ремонтного раствора на открытые бетонные поверхности,
- Используется в качестве адгезионного слоя на глазурованных поверхностях перед выравниванием полов, в качестве грунтовки перед **FOX PURMAX® WB 1K**, **FOX WATERPROF® FS100**.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Легко наносится.
- Не содержит растворителей.
- Обеспечивает очень хорошее сцепление с подкладкой.
- Легко контролировать благодаря своему заметному на земле желтому цвету.

Технические Особенности

Материальная Основа	Модифицированная полимерная дисперсия
Плотность	1,22±0,02 кг/л
Твердое вещество	50%±5
pH	8,50±0,50
Цвет	Светло-желтый
Консистенция	Щеточная консистенция
Вид	Жидкость
Длительность высыхания	4-6 часа
Температура применяемой поверхности	+5°C/+30°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности должны быть свободны от всех видов грязи. Если поверхность очень пыльная, ее следует промыть водой или тщательно протереть влажной губкой. Будьте убеждены, что поверхность сухая.

Смешивание

FOX STUCPRIMER FL888 перед использованием необходимо тщательно перемешать электрической мешалкой при 400-600 об/мин.

Разбавление Водой

Разбавьте, добавив 1/1-1/3 (продукт/вода) воды, в зависимости от типа поверхности и впитывающей способности.

Нанесение

FOX STUCPRIMER FL888 наносится на поверхность равномерно кистью или валиком. Не допускайте образованию луж на поверхности. Толщина не должна превышать 200 микрон при нанесении каждого слоя. При высыхании, грунтовка образует светло-желтую пленку. Покрытие на **FOX STUCPRIMER FL888** можно производить примерно через 6 часов.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX STUCPRIMER FL888** можно удалить с поверхности только после отвердения



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
 Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Расход

Рекомендуется использовать от 100-200 г/м² в зависимости от состояния поверхности.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Нанесение грунтовки не следует проводить, если температура поверхности ниже +5°C или выше +30°C; следует дожидаться подходящей температуры. Грунтовка подвержена замерзанию. Хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C запрещены.
- Для полного затвердевания грунтовки температура поверхности и температура окружающей среды не должны опускаться ниже допустимой минимальной температуры.
- При использовании на открытом воздухе грунтовку следует защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов. Необходимо предотвращать загрязнение грунтовки во время и после нанесения.

Упаковка

3 кг пластиковое ведро
5 кг пластиковое ведро
15 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

Продукт следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (от +5°C до +30°C), защищенном от солнечных лучей и мороза. Грунтовка **FOX STUCPRIMER FL888** замерзает при температуре ниже 0°C. При соблюдении указанных условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Вскрытые упаковки следует повторно запечатать и употребить в течение 1 недели. Поддоны ни в коем случае нельзя штабелировать друг на друга во время хранения. Отгрузка должна осуществляться по принципу «первым поступил — первым отгружен».

Содержание летучих органических соединений (ЛОС)

Предельное значение содержания ЛОС в этом продукте (категория IIA/г типа wb) в ЕС составляет максимум 30 г/л (2010 г.). Этот продукт содержит <30 г/л ЛОС.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com