

INNO-THERM FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310

Polymerdispersionsbasierte Grundierung für dekorative Beschichtungsputze

Beschreibung

FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310 ist eine polymerdispersionsbasierte Grundierung, die vor dem Auftragen von Endbeschichtungen auf Beton- und Putzoberflächen verwendet wird, um die Haftfestigkeit zu erhöhen.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche,
- Für horizontale und vertikale Anwendungen,
- Zur Verbesserung der Oberflächenhaftung vor dem Auftragen des mineralischen Putzes **FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377** bei Wärmedämmungssystemen,
- Zur Verfestigung der Oberfläche des auf Wärmedämmplatten aufgetragenen Putzes und zur Reduzierung der Wasseraufnahme,
- Auf Sichtbetonflächen, um die direkte Anwendung von Feinspachtel oder Ausgleichsmassen zu ermöglichen.

Vorteile

- Dringt tief in den Untergrund ein,
- Erhöht die Haftung der Oberfläche,
- Verbessert die UV-Beständigkeit,
- Hochleistungsfähig,
- Wasserdampfdurchlässig,
- Kann auf feuchten Oberflächen angewendet werden,
- Lösemittelfrei.

Technische Daten

Material Struktur	Polymerdispersion
Dichte	1,45-1,48 kg/lit
Farbe	Weiß
Konsistenz	SIVI Flüssig
pH-Wert	8,10-8,25
Feststoffgehalt	58-59%
Untergrundtemperatur bei Anwendung	+5°C / +35°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +35°C
Trocknungszeit	4 Stunden

Die oben genannten Werte wurden bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Zeiten.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu beschichtenden Flächen müssen fest, trocken, tragfähig, staubfrei und sauber sein. Die Oberfläche ist gründlich von allen haftungsmindernden Substanzen wie Öl, Fett, Rost und Paraffinresten zu reinigen. Lose Partikel sind zu entfernen.

Mischung

FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310 ist gebrauchsfertig, muss jedoch vor der Anwendung gründlich aufgerührt werden. Auf keinen Fall darf Wasser hinzugefügt werden.

Anwendung

Für maximale Penetration sollte die Oberfläche leicht angefeuchtet werden. **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** wird mit einer geeigneten Rolle aufgetragen. Zur Kontrolle, ob die Fläche bereit für die Beschichtung ist, kann nach etwa 4 Stunden ein Klebebandtest durchgeführt werden: Wenn **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** ausreichend ausgehärtet ist, dürfen sich beim Abziehen des Bandes keine Staubrückstände darauf befinden.

Reinigung der Werkzeuge

Nach der Anwendung sind Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen. Nach dem Aushärten kann **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** nur mechanisch entfernt werden.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: 150–300 g/m²



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Bei Untergrundtemperaturen unter +5°C oder über +35°C darf keine Anwendung erfolgen; es sind geeignete Bedingungen abzuwarten. Das Produkt ist frostempfindlich und darf nicht unter 0°C gelagert oder transportiert werden.
- Damit das Material vollständig aushärtet, dürfen Untergrund- und Umgebungstemperatur nicht unter die zulässige Mindesttemperatur fallen.

Verpackung

15 kg Kunststoff Eimer

Lagerung

Das Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Haltbarkeitsdauer

Bei geeigneten Lagerbedingungen 12 Monate ab Herstellungsdatum. Geöffnete Verpackungen sollten fest verschlossen unter Lagerbedingungen aufbewahrt und innerhalb einer Woche verbraucht werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com