

## INNO-TERM

# FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310

## Полимерная Дисперсионная Грунтовка для Декоративной Штукатурки

### Ознакомление

**FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** грунтовка на основе полимерной дисперсии, используемая для повышения прочности сцепления перед нанесением верхних слоев на бетонные и оштукатуренные поверхности


### Область Применения

- Крытые и открытые площадки,
- Горизонтальные и вертикальные приложения,
- В теплоизоляционных приложениях **THERM-ALL® MINPLAST FT377** перед нанесением минеральных жидкостей для повышения адгезии перед применением штукатурки,
- Для упрочнения поверхности штукатурки, нанесенной на теплоизоляционные плиты и снижения водопоглощения,
- Наносится на открытые бетонные поверхности, позволяет прямое использование сатиновой штукатурки и корректирующей пасты.

### Преимущества

- Глубоко проникает.
- Увеличивает поверхностное сцепление.
- Увеличивает устойчивость к УФ.
- Высокая производительность.
- Паропроницаемый.
- Может наноситься на влажные поверхности.
- Не содержит растворителей.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Полимерная дисперсия	
Плотность	1,45-1,48 кг/л	
Цвет	Белый	
Консистенция	Жидкая	
pH	8,10-8,25	
Соотношение Твердых Частиц	58-59%	
Применимая Температура Поверхности	+5°C / +35°C	
Использованная Температура	+5°C / +35°C	
Время Отвердевания	4 часа	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть твердыми, сухими, не содержать пыли и чистыми. Поверхность должна быть тщательно очищена от всех видов масла, жира, ржавчины и остатков парафина, которые могут ухудшить ее прилипание, и не должна содержать рыхлых частиц

#### Смешивание

**FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** готов к использованию. Тем не менее, перед использованием его следует тщательно перемешать. Ни в коем случае не добавляйте воду

#### Нанесение

Для максимального проникновения, поверхности сначала увлажняются. **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** наносится с помощью подходящего валика. Примерно через 4 часа наклеивают бумажную (маскирующую) ленту, чтобы определить, готова ли поверхность для нанесения покрытия. Прежде всего с поверхности удаляются все инородные вещества и пыль, если условия **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** благоприятны то ленту с поверхности можно удалять

#### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** можно снимать с поверхности только после отвердения



www.foxbau.com

#### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doğemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

### Расход

150-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура поверхности ниже +5°C и выше +35°C, нанесение не следует проводить, необходимо дождаться подходящих температур. При морозе деформируется. Не хранить и не перевозить при температуре ниже 0°C
- Для отверждения материала температура грунтовки и температура окружающей среды не должны быть ниже минимально допустимой температуры

### Упаковка

15 кг пластиковое ведро

### Срок и Условия Хранения

Хранится 12 месяцев от начала даты производства при надлежащих условиях хранения. Вскрытые упаковки должны использоваться в течение 1 недели и храниться плотно закрытыми

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doğemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com